

ТИП ПРОДУКТА	Водоразбавляемая, белая, акрилатная дисперсионная грунтовочная краска для внутренних работ. Отделка: полностью матовая. Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для грунтования новых и ранее окрашенных бетонных и зашпатлеванных поверхностей и строительных плит, которые будут оклеены бумажными, виниловыми или стеклотканевыми обоями. Также подходит для закрепления и грунтования стекловолокна. Для шпатлевания поверхностей, которые будут оклеены обоями, рекомендуется готовые для применения шпатлевки из серии TEKNOSPRO или другие шпатлевки, которые после высыхания легко не растворятся в воде.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Содержание сухих веществ	Прим. 34 объемных %
Летучие органические вещества (VOC)	EU VOC допустимое значение (кат. A/a): 30 г/л. VOC изделия: макс. 30 г/л
Практический расход	4 - 8 м ² /л в зависимости от впитывающей способности основания
Плотность	прим. 1,3 г/мл
Время высыхания, +23°C / 50 % RH - от пыли - покрытие обоями	через ½ часа на следующий день При более низкой температуре и высокой влажности воздуха процесс высыхания замедляется.
Разбавитель, очистка инструментов	Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.
Глянец	Совершенно матовая
Цвета	Белая
Стойкость к мытью и истиранию	Сопротивление влажному истиранию соответствует 2 классу согласно EN 13300 (ISO 11998).
Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)	Белый: 2,7 L, 9 L
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

С обрабатываемой поверхности удалить грязь и пыль.
Ранее окрашенную грязную поверхность вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER.
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния и удалить пыль.
Выправить неровности подходящим для объекта шпатлевкой группы TEKNOSPRO.
Отшлифовать высохшую шпатлевку и удалить пыль.

Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.
Краску наносить валиком, распылителем или кистью.
Рекомендуемый размер сопла безвоздушного распылителя 0,017 - 0,021".

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности краски должны быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. При температуре выше +21 °C и меньшей влажности воздуха процесс высыхания ускоряется.

Эксплуатация

Поверхности, обработанные TAPETTIPOHJAMAALI, могут в нормальных условиях сушки быть оклеены обоями и/или окрашены поверхностной краской на следующий день.

Хранение

Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.



VE_1917_Tuoteseloste.pdf