

**TEKNOS**

www.teknos.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 561

11 07.04.2020

PUUPONJA**алкидная грунтовочная краска****ТИП КРАСКИ**

Алкидная краска для грунтовки находящихся на открытом воздухе поверхностей: деревянных, стружечных плит и прочих.

ПРИМЕНЕНИЕ

Деревянные стены, наружные двери и прочие деревянные поверхности на открытых площадках, когда для их поверхностной окраски выбрана акрилатная, алкидная или масляная краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Содержание сухих веществ**

Прим. 63 объемных %

Летучие органические вещества (VOC)

EU VOC допустимое значение (kat A/d): 300 г/л. VOC изделия: макс. 300 г/л.

Практический расход

8 - 10 м²/л

Плотность

прим. 1,4 г/мл

Время высыхания, +23°C / 50 % RH**- на ощупь**

через 6 часов

- нанесение следующего слоя

через 16 часов

При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.

Если на поверхности, обработанные PUUPONJA, наносятся дисперсионные краски, то следует соблюдать инструкции по нанесению данных красок.

Разбавитель, очистка инструментов

TEKNOSOLV 1621 (сольвент нафта)

Глянец

Полуматовая

Цвета

Белая

Возможна колеровка в светлые тона по карте цветов для наружных поверхностей. Точность оттенка не будет безупречной

Упаковочные размеры

(доступность зависит от страны)

Белый: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Неокрашенные поверхности обработать как можно скорее. Удалить снимающуюся древесину, пыль и грязь, а также при необходимости вымыть средством для очистки фасадов RENSA FACADE. Поверхности обработать кистью бесцветным грунтовочным антисептиком из серии WOODEX.

С ранее окрашенных поверхностей удалить снимающийся или неплотно держащийся слой краски, снимающийся материал и грязь. После этого поверхности вымыть средством для очистки фасадов RENSA FACADE. Деревянные части, находящиеся в плохом состоянии, заменить на новые. Оголенные участки деревянных поверхностей загрунтовать бесцветным грунтовочным антисептиком из серии WOODEX.

ПУУРОНЖА наносить только в соответствии вышеуказанной инструкции на обработанные оголенные деревянные поверхности, а не на поверхность старой краски.

Оголенные металлические поверхности очистить от снимающегося материала, жира и грязи при помощи стальной щетки и загрунтовать краской FERREX.

Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.
Краску наносить кистью, малярной щеткой, валиком или распылителем.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.



VE_561_Tuoteseloste.pdf