

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
2 26.10.2015

TEKNOCLEAR AQUA 1331

Водорастворимый лак
1331-XX

ТИП	Водорастворимый лак
ПРИМЕНЕНИЕ	Обработка поверхности мебели и других конструкций из древесины. Предназначен для использования в помещении.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА	Быстросохнущий лак, который хорошо смачивает древесину и образует износостойкую поверхность. Плёнка имеет высокую степень прозрачности. Может использоваться для многослойного нанесения в качестве однокомпонентной системы. Возможно нанесение толстого слоя на вертикальные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Глянец	Вариант-10: 10 Вариант-20: 20 Вариант-30: 30 Вариант-50: 50
Вязкость выпускаемого продукта	Готов к распылению.
Удельный вес	Прибл. 1,03 кг/л
Твёрдая фракция (по весу)	Прибл. 32-36 %
Летучие органические вещества (ЛОВ)	См. паспорт безопасности.
Хранение	Не допускать замерзания, хранить при температуре до 30 °С. См. Этикетку. Хранить в плотно закрытом контейнере.

Испытания на мебели

Область применения		Стандартные требования	Повышенные требования	Сверхвысокие требования
I	Стулья / кровати / полки		X	
II	Столы		X	
III	Поверхности, менее подверженные износу		X	

Соответствует требованиям категорий 1, 2, 3, 4 и (5).

Стойкость поверхности зависит от породы древесины.

Имеется возможность заказать испытание на пригодность для мебели.

ВНИМАНИЕ!

TEKNOCLEAR AQUA 1331-08 используется в качестве грунтового, а не финишного покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ нанесения	Наносится методом распыления. TS20435 – качество для электростатического распыления.	
Указания по применению	Перед использованием возможно разведение с водой, однако в этом случае требуется проверка стабильности распыления. Поверхность должна быть отшлифована, чтобы до минимума сократить подъём волокон древесины. Ранее окрашенные поверхности должны быть тщательно обработаны наждачной бумагой. Перед нанесением покрытия поверхность должна быть очищена от пыли и грязи.	
Метод сушки	воздушная, в сушильном шкафу.	
Время высыхания при 50-60 % отн. вл.	<u>20 °C</u>	Минимум <u>40 °C</u>
- От пыли	прибл. 1 ч	прибл. 30 мин.
- На ощупь	прибл. 2-3 ч	прибл. 1 ч
	Приведено время высыхания при расходе 150 г жидкого лака на кв.м и наличии хорошей вентиляции. После принудительной сушки перед складированием изделие должно быть охлаждено до температуры ниже 30 °C.	
Рекомендуемый расход	2 x 150 г/м ² при распылении 2 x 100 г/м ² при электростатическом распылении	
Очищающее средство	Инструмент следует очищать водой или растворителем для лаков на водной основе TEKNOCLEAN 1949.	
ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ	См. паспорт безопасности.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Перед использованием тщательно перемешать. Нанесение и сушка не допускаются при температурах ниже 18 °C. Для оценки вентиляции следует обратиться к консультанту Teknos. Древесина, содержащая окрашивающие вещества, (например, дуб) может вызывать уменьшение прозрачности покрытия. Перед применением рекомендуется проверочное окрашивание и испытание адгезии методом клейкой ленты.	

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com.