

<b>ТИП ПРОДУКТА</b>	Водоразбавляемый однокомпонентный паркетный лак для лакирования паркетных и деревянных полов в жилых помещениях.  Изделие относится к <b>категории М1</b> строительных материалов по выбросам вредных веществ.	
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	AKU DE LUXE 55 подходит для лакирования паркетных и деревянных полов флотексным, войлочным и мохеровым шпателем. Не подходит для лакирования пола из алмазной сосны, а также для химически обработанных видов дерева, таких, напр., как копченый дуб.	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>		
<b>Содержание сухих веществ</b>	Прим. 30 объемных %	
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	EU VOC допустимое значение (kat A/i): 140 г/л. VOC изделия: макс. 140 г/л.	
<b>Практический расход</b>	Однократное нанесение войлочным шпателем: Однократное нанесение стальным шпателем (ремонтное лакирование):	10 - 12 м <sup>2</sup> /л прим. 25 м <sup>2</sup> /л
<b>Плотность</b>	прим. 1,0 г/мл	
<b>Время высыхания, +20°C / RH 50 %</b>		
- нанесение стальным шпателем	через 15 - 30 минут	
- нанесение флотексным, войлочным и мохеровым шпателем	прим. через 2 часа через 1 - 2 суток	
- выдерживает ходьбу	При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.	
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством для очистки кистей RENSA BRUSH.	
<b>Глянец</b>	Полуглянцевый	
<b>Цвета</b>	Бесцветная	
<b>Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)</b>	<b>Бесцветный:</b> 5 L, 10 L	
<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>	См. паспорт по технике безопасности.	

См. на обороте

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности и лакировка

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

Необработанные и начисто отшлифованные поверхности:

Зашпаклевать имеющиеся в полу щели шпатлевкой для паркета GAP. Отгрунтовать деревянную поверхность водорастворимым грунтовочным лаком производства Teknos Оу в соответствии с инструкциями. При необходимости после первого слоя грунтовочного лака выполнить промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой №150. Выполнить финишное лакирование лаком для паркета AKU DE LUXE в 2 - 3 слоя по направлению рисунка дерева.

Паркет с заводским лаковым покрытием или пол, ранее покрытый лаком (ремонтное лакирование):

Выполнить легкое промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой № 100-150. Пропылесосить пыль от шлифования, затем протереть чистой влажной тканью. Нанести паркетный лак AKU DE LUXE 1 раз стальным шпателем и 1-2 раза флотексным, войлочным или мохеровым шпателем. Внимание! Убедиться в совместимости лака и возможно ранее использованного воска у производителя до начала выполнения работ по ремонтному лакированию. Полы, которые были ранее покрыты лаками на масляной, уретановой или алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева.

Лакирование неровного пола осуществляется кистью следующим образом:

На чистую деревянную поверхность тонко наносится первый слой лака AKU DE LUXE. После высыхания лака выполнить легкое промежуточное шлифование (наждачная бумага № 100-150). После тщательной очистки пола паркетный лак AKU de Luxe наносится еще 2 раза.

Новый слой лака можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя. Перед применением лак тщательно перемешать.

Некоторые резиновые материалы ковров и антискользящих коврикков содержат пластификаторы, которые могут привести к необратимому повреждению поверхности, а также к изменению цвета лакированного или масляного покрытия.

### Условия нанесения лака

Лакируемая поверхность должна быть сухой.

Влажность древесины должна быть  $7 \pm 2$  весовых-%.

Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть +18 - 24 °С, относительная влажность воздуха 40 - 60%.

### Инструкции по техническому обслуживанию

Лакированная поверхность достигнет полного отверждения и готовность для чистки через 2 недели. Сильную обработку и очистку в это время следует избегать.

Загрязненную поверхность можно очищать чуть влажной ветошью для уборки или шваброй с применением нейтральных моющих средств. Позднее для очень грязных поверхностей можно применять слабое щелочное универсальное моющее средство.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения: в неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1 °С 1 год.  
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---



VE\_2295\_Tuoteseloste.pdf