

ТИП ПРОДУКТА	Водоразбавляемый однокомпонентный лак для лакирования дощатых и деревянных полов. Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ.
ПРИМЕНЕНИЕ	SAFIR 55 подходит для лакирования дощатых и деревянных полов, а также деревянных лестниц, щеткой и кистью. Не подходит для лакирования пола из алмазной сосны, а также для химически обработанных видов дерева, таких, напр., как копченый дуб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Содержание сухих веществ	Прим. 30 объемных %
Летучие органические вещества (VOC)	EU VOC допустимое значение (kat A/i): 140 г/л. VOC изделия: макс. 140 г/л.
Практический расход	Однократное нанесение щеткой для лакирования или кистью: 10 - 14 м ² /л
Плотность	прим. 1,0 г/мл
Время высыхания, +20°C / RH 50 %	
- нанесение стальным шпателем	через 15 - 30 минут прим. через 2 часа
- нанесение кистью и щеткой	через 1 - 2 суток
- выдерживает ходьбу	При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Разбавитель, очистка инструментов	Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством для очистки кистей RENSA BRUSH.
Глянец	Полуглянцевый
Цвета	Бесцветная
Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)	Бесцветный: 1 L, 5 L
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности и лакировка

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

Использование без грунтовочного лака:

Налить лак на пол около задней или боковой стены и начать лакирование по длине дерева. Продвигаться по длине дерева и наносить лак, проводя его спокойно и избегая вращательных движений. Весь обрабатываемый участок должен быть покрыт лаком за один раз. Лак следует наносить на одну или две доски за раз, начиная от стены. Лакирование должно заканчиваться у дверного прохода. Излишки лака следует собрать в отдельную емкость. Дать лаку высохнуть в течение не менее 2 часов. Произвести легкую шлифовку лака шлифовальной бумагой № 100-150 или зачистить, напр., стальным шпателем или циклей. Пропылесосить для удаления пыли от шлифования и протереть поверхность слегка влажной тканью. Повторить лакирование 1-2 раза.

Лакирование с предварительной грунтовкой пола грунтовочным лаком:

Отгрунтовать деревянную поверхность водорастворимым грунтовочным лаком производства Teknos Oy в соответствии с инструкциями. При необходимости после первого слоя грунтовочного лака выполнить промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой №150. Выполнить финишное лакирование лаком для деревянного пола SAFIR в 2 - 3 слоя по направлению рисунка дерева. Время высыхания между слоями не менее 2х часов, но предпочтительно оставить для высыхания до следующего дня.

Ранее лакированные полы:

Очистить пол. Тщательно отшлифовать бумагой № 100-150. Удалить пыль от шлифования. Нанести кистью 1 - 2 слоя лака. Внимание! Полы, которые были ранее покрыты лаками на масляной, уретановой или алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева.

Новый слой лака можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя. Перед применением лак тщательно перемешать.

Некоторые резиновые материалы ковров и антискользящих ковров содержат пластификаторы, которые могут привести к необратимому повреждению поверхности, а также к изменению цвета лакированного или масляного покрытия.

Условия нанесения лака

Лакируемая поверхность должна быть сухой.

Влажность древесины должна быть 7 ± 2 весовых-%.

Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть +18 - 24 °С, относительная влажность воздуха 40 - 60%.

Инструкции по техническому обслуживанию

Лакированная поверхность достигнет полного отверждения и готовности для чистки через 2 недели. Сильную обработку и очистку в это время следует избегать. Загрязненную поверхность можно очищать чуть влажной ветошью для уборки или шваброй с применением нейтральных моющих средств. Позднее для очень грязных поверхностей можно применять слабое щелочное универсальное моющее средство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения: в неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1 °С 1 год.
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.



VE_2309_Tuoteseloste.pdf