

TEKNOFLOOR STRIPE**краска для разметки полов в спортивных залах****ТИП ПРОДУКТА**

Водоразбавляемая акрилатная краска для окраски линий в внутренних спортзалах.

Изделие относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ

TEKNOFLOOR STRIPE подходит для окраски спортивной разметки в спортивных залах в внутренних помещениях. Окраску производить на грунтовочный лак или между слоями поверхностных лаков. Поверхностную лакировку выполнять KALLE PRO и OPAL поверхностными лаками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 38 объемных %

Летучие органические вещества (VOC) EU VOC допустимое значение (кат A/i): 140 г/л. VOC изделия: макс. 140 г/л.

Практический расход Однократное нанесение:
10 - 12 м²/л / прим. 200 м/50 мм ширина линии

Плотность прим. 1,3 г/мл

Время высыхания, +23°C / 50 % RH

- от пыли через 1 час
- нанесение следующего
слоя лака и краски через 2 часа

При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.

Разбавитель, очистка инструментов Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и мощным средством для очистки кистей RENSA BRUSH.

Глянец Полуматовая

Цвета Основные базы 1 и 3. Изделие подходит к колеровочной системе Текномикс.

Упаковочные размеры (доступность зависит от страны) База 1 и 3: 2,7 L

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Очистить обрабатываемую деревянную поверхность от загрязнений и пыли.

Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.
При необходимости краску можно разбавить водой, но разбавление может ухудшить укрывную способность краски.
Краску наносить валиком, кистью, губкой или распылителем.
При необходимости окраску производить в 2 слоя.

Окраску разметок можно производить на грунтовочный лак или между слоями поверхностных лаков. Если разметки окрасят между слоями поверхностных лаков, на поверхностный лак выполнить промежуточное шлифование (№ 120-150) и удалить пыль пылесосом до окраски разметки.

Если границы разметки оклеиваются малярной лентой, то следует выбрать ленту, которая не оставляет клей на поверхность. Рекомендуется удалить ленту сразу после окрашивания.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и высыхания краски должны быть +18 - 25°C, относительная влажность воздуха 35 - 65%.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения: в неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1 °С 2 года.
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.



VE_2426_Tuoteseloste.pdf