

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 2308

3 27.03.2020

KALLE PRO 55**полуглянцевый паркетный лак****ТИП ПРОДУКТА**

Водоразбавляемый двухкомпонентный полиуретановый лак для паркета.

Изделение относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.**ПРИМЕНЕНИЕ**

KALLE PRO 55 подходит для лакирования паркетных и деревянных полов флотексным, войлочным и мохеровым шпателем. Подходит для лакирования полов, подвергающихся сильному износу, например, в общественных помещениях и в спортивных залах. Выполняет требования стандартов по трению спортивных залов DIN 18032-2 и EN 14904.

Не подходит для лакирования пола из алмазной сосны, а также для химически обработанных видов дерева, таких, напр., как копченый дуб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Соотношение смешивания**

Основа 9 частей по объему
Отвердитель 1 часть по объему

Жизнесспособность, +23°C

6 часов

Содержание сухих веществ

Прим. 24 объемных %

Летучие органические вещества (VOC)

EU VOC допустимое значение (kat A/j): 140 г/л. VOC изделия: макс. 140 г/л.

Практический расход

Однократное нанесение 10 - 12 м²/л
войлочным шпателем:
Однократное нанесение стальным 25 м²/л
шпателем (ремонтное
лакирование):

Плотность

прим. 1,0 г/мл

Время высыхания, +20°C / RH 50 %через 15 - 30 минут
через 2 - 4 часа**- нанесение стальным
шпателем**

через 1 - 2 суток

**- нанесение флотексным,
войлочным и мохеровым
шпателем**

При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.

**Разбавитель, очистка
инструментов**

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть водой и моющим средством для очистки кистей RENSA BRUSH.

Глянец

Полуглянцевый

Цвета

Бесцветная

Упаковочные размеры

Лак (основа): 4,5 л. Отвердитель: 0,5 л.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕСм. паспорт по технике
безопасности.**См. на
обороте**

Подготовка поверхности и лакировка	Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Необработанные и начисто отшлифованные поверхности:

Зашпаклевать имеющиеся в полу щели же с использованием специальной шпатлевки для паркета GAP. Отгрунтовать пол грунтовочным лаком производства Teknos, руководствуясь инструкциями по его применению. При необходимости после первого слоя грунтовочного лака выполнить промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой №150. Размешать отвердитель лака KALLE PRO и лак KALLE PRO. Вылить отвердитель в емкость с лаком. Тщательно взбалтывать емкость с лаком в течение не менее 30 секунд. Дать лаку отстояться 5-10 минут. Выполнить финишное лакирование лаком KALLE PRO в 2-3 слоя по направлению рисунка дерева, используя войлочный шпатель. Не закрывать банку с лаком после добавления в нее отвердителя! (в результате реакции отвердителя и главного компонента в виде побочного продукта образуется небольшое количество углекислого газа).

Паркет с заводским лаковым покрытием или пол, ранее покрытый лаком (ремонтное лакирование):

Пол тщательно очистить. Выполнить легкое промежуточное шлифование наждачной бумагой № 100-150. Удалить пыль от шлифования пылесосом и влажной тканью. Нанести один слой паркетного лака KALLE PRO нержавеющим стальным шпателем и затем 1-2 слоя войлочным шпателем. Внимание! Убедиться в совместимости лака и возможно ранее использованного воска у производителя до начала выполнения работ по ремонтному лакированию. Поля, которые были ранее покрыты лаками на масляной, уретановой или же алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева.

Если нанесение второго слоя будет проводиться более, чем через 48 часов, то следует провести легкое промежуточное шлифование.

Новый слой лака можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя. Перед применением лак тщательно перемешать.

Некоторые резиновые материалы ковров и антискользящих ковриков содержат пластификаторы, которые могут привести к необратимому повреждению поверхности, а также к изменению цвета лакированного и масляного покрытия.

Условия нанесения лака

Лакируемая поверхность должна быть сухой.

Влажность древесины должна быть 7 ± 2 весовых-%.

Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть $+18 - 24$ °C, относительная влажность воздуха 40 - 60%.

Инструкции по техническому обслуживанию

Лакированная поверхность достигнет полного отверждения и готовность для чистки через 2 недели. Сильную обработку и очистку в это время следует избегать. Загрязненную поверхность можно очищать чуть влажной ветошью для уборки или шваброй с применением нейтральных моющих средств. Позднее для очень грязных поверхностей можно применять слабое щелочное универсальное моющее средство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения: в неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1 °C 1 год.
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА



VE_2308_Tuoteseloste.pdf