



<b>ТИП ПРОДУКТА</b>	Водоразбавляемое однокомпонентное покрытие для деревянных полов.	
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	NATURE MATT подходит для нанесения валиком на паркетные и деревянные полы общественных и жилых помещений. Образует очень устойчивую поверхность. Не подходит для лакирования пола из алмазной сосны, а также для химически обработанных видов дерева, таких, напр., как копченый дуб.	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>		
<b>Содержание сухих веществ</b>	Прим. 28 объемных %	
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	EU VOC допустимое значение (kat A/i): 140 г/л. VOC изделия: макс. 140 г/л.	
<b>Практический расход</b>	Однократное нанесение валиком: Однократное нанесение стальным шпателем (ремонтное лакирование):	6 - 8 м <sup>2</sup> /л прим. 25 м <sup>2</sup> /л
<b>Плотность</b>	прим. 1,0 г/мл	
<b>Время высыхания, +20°C / RH 50 %</b>		
- нанесение стальным шпателем	через 30 - 60 минут	
- нанесение валиком	через 2 - 4 часа	
- выдерживает ходьбу	через 1 - 2 суток	
	При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.	
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством для очистки кистей RENSA BRUSH.	
<b>Глянец</b>	Совершенно матовая	
<b>Цвета</b>	Бесцветная	
<b>Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)</b>	<b>Бесцветный:</b> 5 L	
<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>	См. паспорт по технике безопасности.	

См. на обороте

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности и лакировка

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

Необработанные и начисто отшлифованные поверхности:

Зашпаклевать имеющиеся в полу щели шпатлевкой для паркета GAP. Отгрунтовать деревянную поверхность водорастворимым грунтовочным лаком производства Текнос Оу в соответствии с инструкциями. Нанести на поверхность 1-2 слоя покрытия для пола NATURE MATT по направлению рисунка дерева.

Обработка только с использованием покрытия NATURE MATT:

Нанести покрытие валиком на отшлифованную деревянную поверхность в один слой. Провести тщательное промежуточное шлифование, используя шлифовальную бумагу № 100-150, после чего обработать поверхность еще раз, применяя валик. Обратить внимание на равномерную впитываемость покрытия при первичном и вторичном нанесении.

Паркет с заводским лаковым покрытием или пол, ранее покрытый лаком при монтаже:

Пол тщательно очистить. Выполнить тщательное промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой № 100-150. Пропылесосить для удаления пыли от шлифования и протереть поверхность слегка влажной не оставляющей ворса тканью. Нанести покрытие один раз нержавеющей стальным шпателем и затем обработать еще 1-2 раза валиком. В случае неясностей схватывание лака к старой лаковой поверхности следует проверить экспериментальным путем. Внимание! Полю, которые были ранее покрыты лаками на масляной, уретановой или алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева.

Ремонт поверхности:

Незначительные следы износа и трения, появившиеся со временем на поверхности, обработанной покрытием NATURE MATT, можно удалить путем легкого шлифования бумагой № 150 и нанесением покрытия по длине дерева на ограниченный участок. На небольших ограниченных участках покрытие можно наносить с помощью вспененного валика.

Новый слой лака можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя. Перед применением лак тщательно перемешать.

Некоторые резиновые материалы ковров и антискользящих коврикков содержат пластификаторы, которые могут привести к необратимому повреждению поверхности, а также к изменению цвета лакированного или масляного покрытия.

### Условия нанесения лака

Лакируемая поверхность должна быть сухой.

Влажность древесины должна быть  $7 \pm 2$  весовых-%.

Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть +18 - 24 °С, относительная влажность воздуха 40 - 60%.

### Инструкции по техническому обслуживанию

Лакированная поверхность достигнет полного отверждения и готовности для чистки через 2 недели. Сильную обработку и очистку в это время следует избегать.

Загрязненную поверхность можно очищать чуть влажной ветошью для уборки или шваброй с применением нейтральных моющих средств. Позднее для очень грязных поверхностей можно применять слабое щелочное универсальное моющее средство.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения: в неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1 °С 1 год.  
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА



VE\_2305\_Tuoteseloste.pdf