

TEKNOCOAT AQUA 2550

поверхностная краска

ТИП КРАСКИ	Водоразбавляемая акриловая краска.
	В классификации строительных материалов по выбросам вредных веществ изделие относится к группе M1 .
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для деревянных погонажных изделий и дверей во внутренних помещениях. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски для того, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
СПЕЦСВОЙСТВА	Краска ТЕKNOCOAT AQUA 2550 образует твердую износостойкую поверхность..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	2550-01: прим. 32 объемных % 2550-02: прим. 32 объемных % 2550-04: прим. 32 объемных %
Общая масса твердых веществ	2550-01: прим. 510 г/л 2550-02: прим. 510 г/л 2550-04: прим. 500 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 50 г/л
Теоретический расход	10 м ² /л (мокрая пленка 100 мкм, сухая пленка 30 мкм)
Время высыхания, +23°C / 50 % RH (стекло 120 мкм)	
- от пыли	через 30 минут
- на ощупь	через 40 минут
Покрытие следующим слоем	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки. через 2 часа Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Глянец	2550-01: матовая 2550-02: полуматовая, блеск прим. 20 2550-04: полуглянцевая, блеск прим. 40
Цвета	Белая. Прочие цвета по договоренности. Вариант -02: База 1 колеруемый с ограничениями.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
Условия нанесения	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и грунта должны быть выше +15°C, относительная влажность ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура воздуха +23 - 38°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция.
Нанесение	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Краска наносится распылителем или окрасочной машиной с низким давлением. При необходимости разбавить на 0 - 5% водой или TEKNOSOLV 1935. ГРУНТОВОЧНУЮ ОКРАСКУ выполнять AQUAFILLER 1100-00.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.



VE_1435_Tuoteseloste.pdf