TEKNOPRIMER 2949-21

Грунт для нанесения обливом / окунанием

TEKNOPRIMER 2949-21 – водорастворимая промышленная грунтовка для обработки элементов балконов, выполненных из древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующий материал:	синтетический
Содержание сухих веществ:	прим. 50 % w/w
Вязкость:	прим. 14-16 с (DIN чашка 4 мм, 20 °C)
Летучие органические вещества (VOC):	См. паспорт безопасности.
Теоретический расход:	См. 6-8 м²/л Может различаться в зависимости от качества древесины и метода нанесения.
Цвета:	База 1 и 3 (белая и матовая)

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

Древесина должна быть очищенной от пыли и других загрязнений. Влажность древесины: рекомендуемая – 13 %, максимальная – 15 %.

Древесина мягких и нестойких твёрдых пород, используемая для наружных конструкций, должна быть либо пропитана в вакууме (мягкая древесина), либо обработана консервантом.

Способ нанесения:

Нанесение осуществляется методом облива или окунания. По причине испарения необходимо периодически с помощью воды корректировать содержание твёрдых веществ в жидкости.

Условия нанесения:

Перед применением разбавить продукт водой до вязкости прибл. 12-14 с (DIN чашка 4 мм). Перед использованием хорошо перемешать.

Толщина плёнки:	100 мкм (в мокром виде)
Оптимальная температура материалов и окружения:	18-22 °C
Оптимальная влажность воздуха:	См. 50 %

Обработка системы:

На грунтованную поверхность должно быть нанесено финишное покрытие прежде, чем конструкция будет подвергнута атмосферным воздействиям.

Для белых и укрывистых оттенков:	TEKNOTOP 2980-01

Время высыхания:

При 20 °C и отн. влажности 50 %:

на ощупь:	1-2 ч
для нанесения следующего слоя:	3-4 ч

Время высыхания можно сократить путём использования специальных систем принудительной сушки. Приводится приблизительное время высыхания, которое зависит от качества древесины, температуры, влажности, вентиляции и толщины слоя.

Очистка:

Оборудование очищается водой.

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

См. паспорт безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка:	20 и 120 л
Хранение:	Материал должен храниться при температуре выше 5 °C. Срок годности материала в неоткрытом контейнере см. на этикетке. После использования контейнеры требуется плотно закрывать.

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com.