

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

2 22-10-2018

Страница 1 из 2

TEKNOTOP 2981-01промежуточное/финишное покрытие для нанесения
методом облива

TEKNOTOP 2981-01 – промышленный промежуточный грунт/ финишный слой для древесины, предназначенной для использования в условиях открытой атмосферы, например, для балконов и садовой мебели.

Полупрозрачные цвета TEKNOTOP 2981-01 содержат УФ абсорберы для увеличения срока службы покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующий материал:	синтетический	
Твёрдая фракция:	прозрачный:	прим. 35 % w/w
	белый:	прим. 45 % w/w
Вязкость:	прим. 13 с (DIN чашка 4 мм, 20 °C)	
Летучие органические вещества (VOC)	См. паспорт безопасности.	
Теоретический расход:	прим. 10 м ² /л	
	Может различаться в зависимости от качества древесины и метода нанесения.	
Цвета:	TEKNOTOP 2981 может поставляться в полупрозрачных и белых цветах.	
Глянец:	Полуматовый	

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:	Древесина должна быть очищенной от пыли и других загрязнений. Влажность древесины: рекомендуемая – 13 %, максимальная – 15 %.		
	Древесина мягких и нестойких твёрдых пород, используемая для наружных конструкций, должна быть либо пропитана в вакууме (мягкая древесина), либо обработана консервантом.		
Способ нанесения:	Нанесение осуществляется методом облива.		
Условия нанесения:	Материал поставляется готовым к использованию. Перед использованием хорошо перемешать.		
	Толщина плёнки:	прим. 100 мкм (в мокром виде)	
	Оптимальная температура материалов и окружения:	18-22 °C	
	Оптимальная влажность воздуха:	прим. 50 %	
Обработка системы:	На обработанные промежуточным покрытием поверхности должно быть нанесено финишное покрытие, прежде чем конструкция будет подвергнута атмосферным воздействиям.		
Время высыхания:	При 20 °C и отн. влажности 50 %:		
	на ощупь:	1-2 ч	
	Под шлифовку:	2-3 ч	
	полное высыхание:	24 ч	
	Время высыхания можно сократить путём использования специальных систем принудительной сушки. Приводится приблизительное время высыхания, которое зависит от качества древесины, температуры, влажности, вентиляции и толщины слоя.		
Очистка:	Оборудование очищается водой.		

**ГИГИЕНА И
БЕЗОПАСНОСТЬ**

См. паспорт безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка: 20 и 120 л

Хранение: Материал должен храниться при температуре выше 5 °С. Срок годности материала в неоткрытом контейнере см. на этикетке. После использования контейнеры требуется плотно закрывать.

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com.