



ТИП КРАСКИ	Водоразбавляемая краска на основе акрилата.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для окрашивания кромок облицованной пленкой фанеры и древесно-стружечной плиты, а также для защиты торцов древесины. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
СПЕЦСВОЙСТВА	Пленка, образуемая TEKNOL JRM, является очень эластичной и обладает низкой водопроницаемостью. Краска обладает хорошей атмосферостойкостью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Содержание сухих веществ	прим. 43 объемных %
Общая масса твердых веществ	прим. 650 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 0 г/л
Теоретический расход	8 м ² /л (мокрая пленка 125 мкм, сухая пленка 55 мкм)
Время высыхания +23°C, относительная влажность 50% (стекло 120 мкм)	
- от пыли	через 1 час
- на ощупь	через 1 час 20 мин.
	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.
Покрытие следующим слоем	через 2 часа
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Глянец	Полуматовая
Цвета	Белая, черная и коричневая, остальные цвета по договоренности. Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
Условия нанесения	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Нанесение	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Краска наносится распылением. Наносится в 2 - 3 слоя с промежуточной сушкой.
ХРАНЕНИЕ	Защищать от мороза. Подходящая температура хранения составляет +10 - +25°C.

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.



VE_649_Tuoteseloste.pdf