

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ТИП ПРОДУКТА</b>                                         | Готовая для применения водоразбавляемая легкая шпатлевка для влажных помещений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>                                           | Используется для заполнения швов и сплошного шпатлевания стен и потолков во влажных помещениях под приклеивание пластикового покрытия, облицовку плиткой или окрашивание. Можно наносить на гипсокартон, древесноволокнистые плиты, бетон, газобетон, штукатурку и т.д. Подходит также для выравнивания швов плит и для наклеивания малярного скотча. При заделке швов используйте сертифицированную шовную ленту. |
| <b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>                                         | SILORA LW обладает хорошими адгезионными и заполняющими свойствами. Содержит антиплесневые вещества длительного действия.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ОДОБРЕНИЯ</b>                                            | Изделие получила международный сертификат соответствия CE, который регулируется нормами ЕС. Дополнительная информация: см. стр. 2 "CE маркировка".                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Содержание сухих веществ</b>                             | Прим. 61 весовых- %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Толщина слоя</b>                                         | 0 - 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Летучие органические вещества (VOC)</b>                  | Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Практический расход</b>                                  | При сплошном выравнивании 1 л/м <sup>2</sup> , толщина слоя 1 мм. При частичном и шовном выравнивании два раза на гипсовой пластине прим. 0,3 л/м <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Размер частиц</b>                                        | Макс. 0,2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Плотность</b>                                            | 1,0 г/мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %</b> | 2 - 3 часа/мм в зависимости от толщины слоя.<br><br>При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Очистка инструментов</b>                                 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Цвета</b>                                                | Серо-голубая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)</b>  | 0,4 L, 3 L, 10 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

См. паспорт по технике безопасности.

**См. на обороте**

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.  
Ранее окрашенную поверхность вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER.  
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.  
Хрупкие основания и необработанную деревянную поверхность следует загрунтовать до нанесения шпатлевки.

Нанесение

Шпатлевку наносить шпателем. Количество обработок зависит от качества поверхности. Высохшую шпатлевку можно окрашивать или оклеивать. До оклеивания зашпатлеванные поверхности следует предварительно заклеить или покрасить краской TARETTIPONJAMAALI.  
При шлифовании шпатлевки применять защитные очки и маску.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.  
Температура воздуха, шпатлевки и подложки быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Хранение

Хранить в прохладном помещении. Защищать от мороза. Срок хранения 1 год в неоткрытой упаковке.

CE маркировка

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CE                                                                                      |            |
| Teknos Oy<br>Takkatie 3, P.O. Box 107<br>00371 Helsinki, Finland<br>13                  |            |
| EN 15824<br>Finishing materials for plasterboard.<br>Interior use.<br>Hand application. |            |
| Adhesion                                                                                | > 0,35 MPa |
| Reaction to fire                                                                        | B-s1, d0   |

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| CE                                                                     |  |
| Teknos Oy<br>Takkatie 3, P.O. Box 107<br>00371 Helsinki, Finland<br>13 |  |
|                                                                        |  |

| EN 13963<br>Jointing materials for gypsum boards. |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Reaction to fire                                  | B-s1, d0 |
| Flexural strength                                 | > 320 N  |

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---