

**TEKNOSPRO BREPLASTA LW**  
легкая шпатлевка для влажных помещений

<b>ТИП ПРОДУКТА</b>	Готовая для применения водоразбавляемая легкая шпатлевка для влажных помещений.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется во влажных помещениях для выравнивания швов и сплошного выравнивания поверхностей стен и потолков. В качестве подложки могут быть: гипс, древесно-волокнистая плита, бетон, легкий бетон, штукатурка и т.д. Подходит также для выравнивания швов плит и для наклеивания малярного скотча.
<b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>	TEKNOSPRO BREPLASTA LW обладает хорошими адгезионными и заполняющими свойствами.
<b>ОДОБРЕНИЯ</b>	Изделие получила международный сертификат соответствия CE, который регулируется нормами ЕС. Дополнительная информация: см. стр. 2 "CE маркировка".
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Содержание сухих веществ</b>	Прим. 61 объемных %
<b>Толщина слоя</b>	0 - 4 мм
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).
<b>Практический расход</b>	При сплошном выравнивании 1 л/м <sup>2</sup> , толщина слоя 1 мм. При частичном и шовном выравнивании два раза на гипсовой пластине прим. 0,3 л/м <sup>2</sup> .
<b>Размер частиц</b>	Макс. 0,3 мм
<b>Плотность</b>	1,0 г/мл
<b>Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %</b>	2 - 3 часа/мм в зависимости от толщины слоя.  При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
<b>Очистка инструментов</b>	Вода
<b>Цвета</b>	Серо-голубая
<b>Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)</b>	0,4 L, 3 L, 10 L
<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.  
 Ранее окрашенную поверхность вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER.  
 Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.  
 Хрупкие основания и необработанную деревянную поверхность следует загрунтовать до нанесения шпатлевки.

**Нанесение**

Шпатлевка наносится шпателем. Количество обработок зависит от неровности поверхности. Высохшую шпатлевку можно окрашивать или оклеивать. До оклеивания зашпатлеванные поверхности следует предварительно заклеить.  
 При шлифовании шпатлевки рекомендуется применять защитные очки и маску.


**Условия нанесения**


Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.  
 Температура воздуха, шпатлевки и подложки быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

**Хранение**

Хранить в прохладном помещении. Защищать от мороза. Срок хранения 1 год в неоткрытой упаковке.

**CE маркировка**

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards.	
Reaction to fire	B-s1, d0
Flexural strength	> 320 N



VE\_1209\_Tuoteseloste.pdf