

TEHNIČNI LIST 2239

TEKNOSTONE

1.2.2019

Zaščitno sredstvo**OPIS BARVE**

Pripravljen za uporabo, odporen na alkalije, brezbarvno zaščitno sredstvo, ki vsebuje silikon, za porozne površine kamnitih materialov. Odbija vodo in preprečuje prodiranje vlage v strukture, vendar omogoča, da vodna para izhlapi iz betona.

UPORABA

Strešniki, kamniti tlaki, betonski cokli in druge porozne mineralne površine. Ni priporočljivo za goste podlage, kot sta naravni kamen in marmor.

Suha snov

~ 7,5 % volumsko

Hlapne organske spojine (HOS)

EU HOS mejna vrednost (kat A/h): 30 g/L. HOS produkta max 30 g/L.

Praktična poraba

3 - 5 m²/l

Specifična teža

~ 1.0 g/ml

Čas sušenja

30 min – 2h. Za ponovni premaz je potrebno počakati na naslednji dan.

Redčenje, čiščenje

Voda. Operite orodje takoj po uporabi z RENSA BRUSH.

Pakiranje

(različna pakiranja glede na države)

5 L, 10 L, 20 L

VARNOSTNA OPORIZILA

Glejte varnostni list.

NAVODILA ZA UPORABO**Priprava površine**

Očistite površino, ki jo je treba obdelati. Kamnito površino operite s strešnim pranjem RENSA ROOF.

Nanos

Nanesite nerazredčeno z nizkim pritiskom ali brezzračnim brizganjem 2-3 krat "mokro na mokro". Površine, ki niso namenjene obdelavi s TEKNOSTONE, predhodno zaščitite pred brizganjem.

Pogoji za delo

Površina mora biti suha in čista.
Temperatura mora biti nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.

Shranjevanje

Ne sme zmrzniti.