

TEHNIČNI LIST 1919

KIRJO TILE

02.05.2018

Barva za strešnike

OPIS BARVE	Barva na vodni osnovi z akrilnimi vezivi za barvanje strešnikov Sijaj: mat.
UPORABA	KIRJO TILE je posebna barva, namenjena vzdrževalnemu barvanju starih strešnikov. Je primeren tako za industrijsko barvane kot tudi za obarvane betonske in cementne strešnike.
Suha snov	~ 37 % volumsko
Hlapne organske spojine (HOS)	EU HOS mejna vrednost (kat A/i):140 g/L. HOS produkta max 140 g/L
Praktična poraba	4 - 7 m ² /l z enim nanosom z čopičem, odvisno od absorpcije in profila strešnikov.
Specifična teža	cca 1.25 g/ml
Čas sušenja, +23°C/RV 50%	
- prašno suh	Po 1 uri
- ponovni nanos	Po 8 urah
	Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih
Redčenje, čiščenje	Voda. Čistite z vodo in ustreznim detergentom.
Končni izgled	Mat
Barve	T2504 Grafitno siva T2510 Opečnato rdeča T2513 Rjava T2515 Črna (Standardna barva, ki zapušča izbor: T2503 temno siva)
Vremenska odpornost	Vremenska odpornost KIRJO TILE je dobra. Barva ostane nespremenjena za dolgo časa.
Pakiranje (različna pakiranja glede na države)	T2504; T2510; T2513; T2515: 10 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine

Za doseganje uspešnih rezultatov je treba površino, ki jo barvamo, popolnoma očistiti umazanije, luščenja in slabo oprijetih starih barv ter krhkim zgornjih slojev betona.

S ščetkanjem odstranite umazanijo, mah in druge rastline s strešnikov.

Očistite obrušeno streho z detergentom RENZA ROOF. Pred nanosom detergenta strešnike navlažite. Nanesite detergent (npr. z uporabo nizkotlačnega razpršila) in močno skrtajte. Izperite s čisto vodo z visokotlačnim čistilnikom. **OPOMBA!** Detergent se ne sme posušiti na površini za barvanje.

Pred pranjem pustite, da se oprana površina strešnikov popolnoma posuši.

Temeljni nanos

Razredčite KIRJO TILE 15% z vodo (volumsko). Razredčeno barvo nanesite s čopičem na suho Površino strešnika. Barvo lahko nanesemo tudi z brezračnim brizganjem, vendar se bo absorpcija in oprijem razredčene barve izboljšala, če bomo takoj po brizganju površino obdelali še s čopičem.

Nanos barve

Pred uporabo barvo dobro premešajte.

Rezervirajte zadostno količino barve iste sarže za vsako enakomerno površino. S tem se izognete barvnim razlikam.

Barvo nanesite s čopičem (čopič za strehe) ali brezračnim brizganjem. Priporočena velikost airless šobe je 0.015- 0.019"

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja (upoštevajte tudi pogoje ponoči) mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +10 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.

Uporaba in vzdrževanje

Pobarvana površina vzdrži dež v normalnih pogojih po približno treh urah sušenja. Končno oblikovanje barvnega filma traja 3-4 tedne v običajnih okoliščinah in potem je šele dosežena največja trpežnost in trdota. Pred tem moramo s pobarvano površino ravnati skrbno. Pobarvano površino lahko po potrebi očistite z vodo in nevtralnimi detergenti (pH 6 - 8). Za zelo umazane površine lahko uporabimo tudi alkalne (pH 8 - 10) detergente. Sledite navodilom proizvajalca detergenta pri uporabi detergentov. Površine, pobarvane s KIRJO TILE, je v prihodnosti mogoče vzdrževalno barvati z KIRJO TILE v skladu z navodili.

Shranjevanje

Ne sme zmrzniti.