

TEHNIČNI LIST 1916

TEKNOSPRO 7

17.11.2015

Stenska barva**OPIS BARVE**

Akrilno alkidna disperzijska barva za suhe notranje prostore. Sijaj: mat. Nizek stranski sijaj.

Produkt je klasificiran v **razred M1** (najnižje emisije gradbenih proizvodov).

UPORABA

Posebej primeren za uporabo na stenah in stropih v notranjih prostorih, na primer za **stanovanja in pisarne**. Nanaša se enostavno in daje gladko, mat površino z atraktivnim videzom.

TEKNOSPRO 7 se lahko uporablja za betonske površine, omete, opeke, gradbene plošče. TEKNOSPRO 7 je primerna tudi za ponovno barvanje starih alkidnih in disperzijskih barv.

Suha snov

~ 40 % volumsko

Hlapne organske spojine (HOS)

EU HOS mejna vrednost (kat A/a): 30 g/L. HOS produkta max 30 g/L.

Teoretična poraba

Že barvane površine	10 - 12 m ² /l
Kitane površine	7 - 10 m ² /l
Betonske ali mavčne površine	4 - 7 m ² /l

Specifična teža

~ 1.3 g/ml

Čas sušenja, +23°C in 50% RV

- prašno suh
- naslednji nanos

Po 30 minutah
Po 1 uri

Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih.

Redčenje, čiščenje

Voda. Operite orodje takoj po uporabi z RENZA BRUSH in toplo vodo.

Končni izgled

Mat

Barve

Baza 1 (bela) in baza 3, ki se obarva po Interior Colour Cards.

Pralnost in obraba

Odpornost barve je zelo dobra.
Barvana površina se lahko opere.

Mokro čiščenje razred 1 EN 13300 (ISO 11998).

Pakiranje
(različna pakiranja glede na države)

Baza 1: 2,7 L, 9 L
Baza 3: 2,7L, 9 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.

NAVODILA ZA UPORABO**Priprava površine**

Površina za barvanje mora biti popolnoma čista.
Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah s površine.
Če je površina že pobarvana, jo operite z RENSA SUPER.
Popolnoma zmatirajte površine, ki imajo sijaj z brušenjem in nato odstranite prah in nečistoče.
Odstranite vso staro barvo s površin, ki so bile pobarvane z lepilno ali apneno barvo.
Strope, ki niso vodoodporni, premažite z npr. FUTURA 3 adhezivskim temeljnim premazom.
Za glajenje nepravilnosti na površini izberite primerno polnilo TEKNOSPRO serije. Posušeno polnilo obrusite in odstranite prah.

Temeljni nanos

Pobarvajte beton, mavce, kit, opeke, iverne plošče, mavčne plošče in vlaknene plošče s temeljnim premazom TEKNOSPRO POHJA.
Kovinske površine temeljno zaščitite s protikorozivsko barvo FERREX AQUA.

Nanos barve

Pred uporabo barvo temeljito premešajte.
Barva se po potrebi razredči z vodo.
Enkrat ali dvakrat nanesite s čopičem, valjčkom ali brizganjem.
Primerna šoba »airless« je 0,017–0,021 "

Pogoji za delo

Površina mora biti suha.
Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.
Po in med barvanjem bo ventilacija pospešila postopek sušenja.

Vzdrževanje površine

Končno oblikovanje filma traja 4 tedne v normalnih okoliščinah in po tem času je dosežena končna vzdržljivost in trdota. Pred tem je treba pobarvane površine previdno čistiti.

Pobarvana površina se lahko očisti z nevtralnimi (pH 6-8) detergenti. Za zelo umazane površine lahko uporabite alkalne detergente (pH 8-10). Detergent in umazanijo odstranimo z brisanjem in/ali izpiranjem površine s čisto vodo.
Uporabite čistilno krpo ali mehko gobo za čiščenje.
Izogibajte se grobemuh ščetkanju.
Sledite navodilom na etiketi detergenta, ki ga koristite.

Shranjevanje

Ne sme zmrzniti.