

TEHNIČNI LIST 1848

TEKNOSPRO BINDER

13.02.2013

Predpremaz**OPIS BARVE**

TEKNOSPRO BINDER je predpremaz za stene in strope v zaprtih prostorih, brezbarven, na osnovi akrila, ki veže prah.

Produkt je klasificiran v **razred M1** (najnižje emisije gradbenih proizvodov).

UPORABA

TEKNOSPRO BINDER je primeren za odstranjevanje prahu iz neobdelanega betona, opeke, gradbenih blokov, gradbenih plošč itd. v zaprtih prostorih.
Brezbarvni TEKNOSPRO BINDER ne obarva in ne potemni obdelanih mineralnih površin.

Po potrebi obdelano površino lahko premažemo z notranjimi barvami Teknos na vodni osnovi.

Suha snov

~ 14 % volumsko

Hlapne organske spojine (HOS)

EU HOS mejna vrednost (kat A/h): 30 g/L. HOS produkta max 30 g/L.

Praktična porabaNanešeno enkrat na gladko podlago cca 10 m²/l**Specifična teža**

~ 1.0 g/ml

Čas sušenja, +23°C in 50% RV

- prašno suh
- naslednji nanos

Po 30 minutah
Po 1-2 urah

Redčenje, čiščenje

Voda. Operite orodje takoj po uporabi z RENZA BRUSH in toplo vodo.

Barve

Brezbarven. Izdelek lahko barvate v prozorne odtenke, da boste lažje zaznali zadostno vezavo prahu. Barvanje v skladu s prozornimi Teknosovimi barvami za notranjost v skupini TPL.
Natančnost barve ni popolna.

**Pakiranje
(različna pakiranja glede na države)**

9 L, 18 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.

NAVODILA ZA UPORABO**Priprava površine in nanos**

Površina za barvanje mora biti popolnoma suha in čista. TEKNOBRO BINDER je izdelek, ki je pripravljen za uporabo in ga je po potrebi mogoče obarvati v transparentne odtenke. Obarvanost izdelka pomaga ugotoviti, ali je bilo nanešenega dovolj predpremaza. Enkrat ali dvakrat nanesite s čopičem, valjčkom ali brizganjem. Primerna šoba »airless« je 0,013–0,017 "

Pogoji za delo

Površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.

Shranjevanje

Shranjujte ga tesno zaprtega in na hladnem.

NE SME ZMRZNITI.