

TEHNIČNI LIST 516

**TIMANTTI 3**

13.08.2020

**Temelj za zidne površine**

<b>OPIS BARVE</b>	<p>Akrilni disperzijski temelj na vodni osnovi za zid in strop. Odporen na razvoj plesni na površini premaza. Sijaj: globoki mat.</p> <p>Produkt je klasificiran v <b>razred M1</b> (najnižje emisije gradbenih proizvodov).</p>
<b>UPORABA</b>	<p>Za temeljno obdelavo nebarvanega betona, mavca, polnila, opeke in površin gradbenih plošč.</p> <p>TIMANTTI 3 se lahko uporablja kot premaz z dobrim oprijemom za stenske in stropne površine, predhodno pobarvane z alkidnimi ali disperzijskimi barvami. Primerno tudi za površine, ki jih je treba tapetirati ali na katere je pritrjena stenska obloga (npr. netkana tapeta).</p> <p>TIMANTTI3 se lahko nanese tudi na pocinkane pločevinaste površine, kot so klimatizacijske cevi.</p>
<b>Suha snov</b>	~ 39 % volumsko
<b>Hlapne organske spojine (HOS)</b>	EU HOS mejna vrednost (kat A/a): 30 g/L. HOS produkta max 30 g/L.
<b>Teoretična poraba</b>	8 m <sup>2</sup> /l Kakovost podlage in izbrana metoda nanašanja vplivata na stopnjo praktične porabe.
<b>Specifična teža</b>	~ 1.6 g/ml
<b>Čas sušenja, +23°C in 50% RV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prašno suh Po 30 minutah</li><li>- naslednji nanos Po 1 uri</li><li>- primeren za tapete Po 24 urah</li></ul> <p>Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih.</p>
<b>Redčenje, čiščenje</b>	Voda. Operite orodje takoj po uporabi z RENZA BRUSH in toplo vodo.
<b>Končni izgled</b>	Globoki mat
<b>Pralnost</b>	Mokro čiščenje razred 2 EN 13300 (ISO 11998).
<b>Barve</b>	Bela. Lahko se obarva v svetle nianse po Interior Colour Cards. Točnost nianse ni zagotovljena. Bela T1724 (T1327).
<b>Pakiranje (različna pakiranja glede na države)</b>	Bela: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L Bela T1724 (T1327): 18 L
<b>VARNOSTNA OPOZORILA</b>	Glejte varnostni list.

**NAVODILA ZA UPORABO****Priprava površine**

Površina za barvanje mora biti popolnoma čista.  
Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah s površine.  
Če je površina že pobarvana, jo operite z RENSA SUPER.  
Popolnoma zmatirajte površine, ki imajo sijaj z brušenjem in nato odstranite prah in nečistoče.  
Vse luknjice in razpoke zaprite z kitom SILORA.  
Kit zbrusite in odstranite prah.  
Kovinske površine pobarvajte z FERREX AQUA.  
TIMANTTI3 je vodna barva. Pred nanosom TIMANTTI 3 je treba odstraniti premaze, ki niso vodotesni, na primer stare nebarvane stropne premaze ali premaze z lepilno barvo. Kot izolacijski premaz lahko uporabite tudi premaz FUTURA 3.

**Nanos barve**

Pred uporabo barvo dobro premešajte.  
Barvo lahko redčite z vodo, vendar boste s tem zmanjšali pokrivnost.  
Nanesite z valjčkom, čopičem ali brizganjem.  
Uporabite velikost airless šobe 0.017- 0.021".

**Končni premaz**

Površine, premazane s TIMANTTI 3, se lahko pobarvajo s premazi iz serije TIMANTTI. Za končni premaz lahko uporabimo tudi druge Teknosove notranje barve, ki sicer ustrezajo namenu predmeta in izbranemu sistemu premazov.  
TIMANTTI3 je bel in polno mat, zato se lahko uporablja tudi kot zaključni premaz, npr. na stropu.

**Pogoji za delo**

Površina mora biti suha.  
Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.  
Sušenje je hitrejše ob nizki vlažnosti in /ali nad +21 °C.  
Nanašanje bo lažje, če bo zrak vlažen in/ali temperatura nižja v prostoru, kjer barvate.  
Po barvanju bo ventilacija pospešila postopek sušenja.

**Shranjevanje**

Ne sme zmrzniti.