

TEHNIČNI LIST 1085

TIMANTTI W

17.02.2021

Tesnilni premaz proti vlagi**OPIS BARVE**

Tesnilni akrilni premaz proti vlagi na vodni osnovi, ki tvori film, odporen na vlago.

Premaz je skupaj s TIMANTTI 20 vključeno v sistem premazov za mokre prostore, ki ga je odobril švedski Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).

UPORABA

Namenjen za zaščito pred vlago na stenah in stropih v vlažnih notranjih prostorih in mokrih prostorih, ki so pobarvani z zaključnim premazom serije TIMANTTI. Podlaga je lahko beton, različne gradbene površine, stene iz steklenih vlaken lepljene z lepilom za vlažne prostore itd.

Suha snov

~ 40 % volumsko

Hlapne organske spojine (HOS)

EU HOS mejna vrednost (kat A/i): 140 g/L. HOS produkta max 140 g/L.

Teoretična porabaZ nerazredčeno barvo: 4-8 m²/l**Specifična teža**

~ 1.0 g/ml

Čas sušenja, +23°C in 50% RV

- prašno suh
- naslednji nanos

Po 2 urah
Po 4 urah. Premazan mora biti v roku 12 ur.

Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih.

Redčenje, čiščenje

Voda. Operite orodje takoj po uporabi z RENZA BRUSH in toplo vodo.

Barve

Transparentno zelena

**Pakiranje
(različna pakiranja glede na države)**

0,9 L, 2,7 L, 9 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine

Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah s površine.
Barvane površine operite s čistilom za barve RENSA SUPER.
Odstranite stenske tapete in ploščice.
Trde ali sijajne površine zbrusite in nato odstranite prah.
Da izravnate nepravilne površine, izberite kit SILORA LW za vlažne prostore.
Posušeni kit zbrusite in odstranite prah.

Nanos barve

Pred uporabo barvo TIMANTTI W dobro premešajte.
Nanesite z valjčkom ali čopičem.

Prvi sloj nanesite razredčen z vodo v razmerju 1: 1. Drugi sloj nanesite z nerazredčenim tesnilnim premazom, ko se je prvi sloj sušil 1-2 uri. Stenske obloge iz steklenih vlaken so lepljene s tesnilom za vlago TIMANTTI W in nato enkrat mokro na mokro premazane z nerazredčenim tesnilnim premazom za vlago TIMANTTI W.

Končni premaz

Po približno 4 urah sušenja lahko za končni premaz uporabimo premaz iz serije TIMANTTI.
Premazan mora biti v roku 12 ur.

Pogoji za delo

Površina mora biti suha.
Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +10 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.
Dobra ventilacije med in po barvanju bo pospešila čas sušenja.

Shranjevanje

Shranjujte ga tesno zaprtega in na hladnem.
Ne sme zmrzniti.