

TEHNIČNI LIST 2430

HYDRO OIL

26.11.2020

Specialni premaz za lesena tla

OPIS BARVE

Specialni enokomponentni premaz na vodni osnovi za lesena tla.

UPORABA

HYDRO OIL se nanaša z valjčkom ali lopatico na parket ali lesena tla. Primeren je tako za javne kot privatne površine. Odlikuje ga zelo dolgotrajna in odporna površina, ki daje izgled naravne voskane in oljene površine.

CERTIFIKATIProdukt je klasificiran v **razred M1** (najnižje emisije gradbenih proizvodov).**Suha snov**

~ 28 % utežno

Hlapne organske spojine (HOS)

EU HOS mejna vrednost (kat A/i): 140 g/l. HOS produkta: max. 140 g/

Praktična poraba

1 premaz z valjčkom	8 - 10 m ² /l
1 premaz z kovinsko lopatico	10 - 12 m ² /l

Specifična teža

~ 1.0 g/ml

Čas sušenja, +23°C
-primeren za brušenje in
premazovanje
-primeren za uporabo

Po 2 urah
Po 7 dneh
Proces sušenja bo počasnejši v hladnem in vlažnem času.

Redčenje, čiščenje

Voda. Operite orodje takoj po uporabi z RENZA BRUSH in toplo vodo.

Sijaj

Mat.

Barve

Brezbarven.

Pakiranje
(različna pakiranja glede na države)

5 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine

Lesena površina mora biti suha, dobro brušena in brez prahu in druge umazanije.

Neobdelane in obrušene površine:

Pore zapolnite s parketnim kitom GAP. Površino obrusite z granulacijo P120. Odstranite brusni prah. Obdelajte površino z enim slojem HYDRO OIL vzdolž letnic. Vmesno brušenje z brusilnim papirjem P120–150. Odstranite brusni prah pred ponovnim nanosom. Nanesite še 1-2 tanka sloja. Zagotovite enakomerno absorpcijo izdelka z vsakokratnim slojem.

Tovarniško lakirani parketi ali predhodno lakirana tla:

Tla temeljito očistite. Temeljito zbrusite z brusnim papirjem ali abrazivno mrežo granulacije 100–150. Odstranite brusni prah s sesalnikom in površino očistite s čisto vlažno krpo, ki ne pušča vlaken. Prvi sloj nanesite z gladilko iz nerjavečega jekla in nato 1-2 sloja z valjčkom ali gladilko. V nejasnih situacijah izvedite predhodne teste, da zagotovite dober oprijem na površino. **Opomba!** Če so bila tla predhodno obdelana z oljem, uretanom ali alkidnim lakom, je potrebno pred lakiranjem tla obrusiti do golega lesa.

Vzdrževanje površine:

Če želite obnoviti tla, obdelana s HYDRO OIL, najprej odstranite praske in poškodbe z brusnim papirjem P150. Nato na omejeno območje nanesite HYDRO OIL v smeri rasti lesa.

Pred nanosom novega sloja se prepričajte, da se je prejšnji sloj popolnoma posušil. Vedno dobro premešajte izdelek pred uporabo.

Nekatere vrste preprog (iz gume in/ali protizdrsni materialov) lahko vsebujejo mehčala, ki lahko povzročijo trajne poškodbe površine laka in olja.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha.

Vlaga v lesu mora biti $7\% \pm 2\%$.

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad $+18\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ in relativna zračna vlaga od 35-65% med aplikacijo in v času sušenja.

Nega površine

Obdelana površina doseže končno trdoto in pralnost v 2 tednih.

V tem obdobju se je treba izogibati grobem in nepredvidnemu ravnanju in pranju. Umazane površine lahko očistite z vlažno čistilno krpo ali krpo. Uporabite nevtralni detergent. Kasneje so lahko zelo umazane površine očiščene z rahlo alkalnim univerzalnim pralnim detergentom.

Dodatne informacije

Shranjevanje: v neodprti embalaži lahko shranjujete 1 leto pri temperaturi nad $+1^{\circ}\text{C}$. NE SME ZMRZNITI.