

TEHNIČNE INFORMACIJE

1 19.02.2016

Stran 1 od 2

AQUAOIL 2775-30

Pokrivni premaz za nanos z brizganjem

AQUAOIL 2775-30 je vodoodporen industrijski premaz brez biocidov za mehek les, ki je namenjen zaščitenim okenskim oblikam, kot so les / aluminij.

TEHNIČNI PODATKI

Vezivo:	Sintetično vezivo.
Hlapne organske spojine (VOC):	Cca. 10 g/l odvisno od barve.
Teoretična poraba:	5-7 m ² /l
Barva:	Osnova T ((transparentne barve).
Sijaj (60°):	Cca. 6

APLIKACIJA

Priprava podlage:	Les mora biti čist, brez prahu in umazanije. Vlažnost lesa mora biti cca. 13 % in ne sme presegati 15 %.		
	Ves mehek les za zunanjo uporabo mora biti obdelan z zaščitnim sredstvom za les.		
Nanos:	Airmix (aircoat) ali z airless pištolo ali opremo za samodejno brizganje.		
Pogoji nanosa:	Izdelek je pripravljen za uporabo. Proizvod se mora dobro premešati pred uporabo.		
	Debelina filma:	150-200 µm mokrega filma	
	Optimalna temperatura za nanašanje materiala:	18-22 °C	
	Optimalna vlažnost zraka:	cca. 50 %	
Pogoji nanašanja:	<u>Sistem</u>	<u>Tlak</u>	<u>Zračna podpora</u>
	Airless gladko 0,28 mm	100-110 barov	
	Aircoat gladko 0,28 mm	80-100 barov	1,0-1,5 barov
Nadaljnja obdelava:	Se uporablja na pripravljenih delih.		
Čas sušenja:	Pri 20°C in 50 % relativni vlažnosti zraka:		
	Suh na dotik:	po 1-2 urah	
	Suh za brušenje/ponovni nanos:	po 1½-2 urah	
	Popolnoma suh:	Naslednji dan	
	Čas sušenja je mogoče zmanjšati z uporabo posebnih sistemov za sušenje. Navedeni časi so smernice in se lahko razlikujejo glede na temperaturo, vlažnost, prezračevanje in debeline nanosa.		
Čiščenje:	Oprema se očisti z vodo.		

ZDRAVJE IN ZAŠČITA Glej Varnostni list.

DODATNE INFORMACIJE

Velikost embalaže: 3, 20 in 120 l

Shranjevanje: Izdelek je potrebno shranjevati pri temperaturi nad 5 °C. Rok uporabe pri neodprti embalaži:
Glejte »Uporabno do« na etiketi. Po uporabi tesno zaprite embalažo.

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com.