

TEHNIČNI LIST 1058

SILORA LW

27/01/2022

Fini kit za vlažne prostore**OPIS BARVE**

Fini kit za vlažne prostore, na vodni osnovi, pripravljen za uporabo.

UPORABA

Uporablja se za splošno kitanje sten in stropov in zaplnitev spojev v vlažnih notranjih prostorih, pred polaganjem ploščic in pred nanašanjem barve. Podlaga je lahko mavec, beton, omet, porobeton, vezane plošče itd. Primeren tudi za spoje plošč. Trak za fuge (CE oznaka) mora biti pri lepljenju mavčnih plošč uporabljen.

LASTNOSTI

SILORA LW ima zelo dober oprijem in dobre lastnosti polnjenja. Kit vsebuje dolgo delujoče sredstvo proti razvoju plesni na površini premaza.

CERTIFIKATI

Produkt ima CE oznako. Glej stran 2.

Suha snov

~ 59 % utežno

Hlapne organske spojine (HOS)

Produkt ni vključen v HOS direktivo.

Praktična poraba

Za kitanje po celi površini v debelini 1 mm porabite 1 l/m². Za kitanje posameznih delov ali kitanje spojev porabite približno 0,3 l/m².

Debelina filma

0-4 mm

Velikost delcev

Max. 0,2 mm

Specifična teža

~ 1.0 g/ml

Čas sušenja, +23°C/RV 50%

2-3 uri na mm odvisno od debeline nanosa.
Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih

Čiščenje

Voda.

Barve

Modro siva.

**Pakiranje
(različna pakiranja glede na države)**

0,4 L, 3 L, 10 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine

Odstraniti je potrebno vse nečistoče in prah s površine. Uporabite RENZA SUPER za pranje že barvanih površin. Površine zmatirajte in odstranite prah. Krhke površine in neobdelan les morate prej zaščititi s temeljem.

Nanos

Kit nanosite s pleskarsko lopatico. Število plasti je odvisno od grobosti površine. Suh kit lahko premažete ali nalepite tapete. Pred tapetami morate obvezno površino namazati s temeljem, ki ima vezivo (lepilo) TAPETTIPOHJAMAALI. Ko brusite kit priporočamo uporaba maske za oči in obraz.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha.

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozraja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80% med aplikacijo in v času sušenja.

Shranjevanje

Shranjevati v hladnem in temnem prostoru. Ne sme zmrzniti. Neodprto lahko shranjujete 1 leto.

CE OZNAKE

CE	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0

CE	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards.	
Reaction to fire	B-s1, d0
Flexural strength	> 320 N