

TEHNIČNI LIST 1061

SILORA D

08.05.2017

Hitri kit

OPIS BARVE	Hitri kit za stene na vodni osnovi pripravljen za uporabo.
UPORABA	Uporablja se za manjša popravila, na primer za polnjenje majhnih lukenj na lesenih površinah v suhem notranji prostori, npr. na vratih in pohištvu.
LASTNOSTI	SILORA D se hitro suši in naredi zelo gladko površino.
CERTIFIKATI	Produkt ima CE oznako. Glej stran 2.

Suha snov	~ 82 % utežno
Debelina filma	0-2 mm
Hlapne organske spojine (HOS)	Produkt ni vključen v HOS direktivo.
Velikost delcev	Max. 0,03 mm
Specifična teža	~ 1.8 g/ml
Čas sušenja, +23°C/50% RV	1 uro na mm, odvisno od debeline kita. Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih.
Čiščenje	Voda.
Barve	Bela.
Pakiranje (različna pakiranja glede na države)	0,2 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.

NAVODILA ZA UPORABO**Priprava površine**

Odstraniti je potrebno vse nečistoče in prah s površine.
Uporabite RENSA SUPER za pranje že barvanih površin.
Površine zmatirajte in odstranite prah.
Krhke površine in neobdelan les morate prej zaščititi s temeljem.

Nanos

Kit nanesite s pleskarsko lopatico.
Število plasti je odvisno od grobosti površine.
Suh kit lahko premažete ali nalepite tapete.
Pred tapetam morate obvezno površino namazati s temeljem, ki ima vezivo (lepilo).
Ko brusite kit priporočamo uporaba maske za oči in obraz.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha.

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80% med aplikacijo in v času sušenja.

Shranjevanje

Shranjevati v hladnem in temnem prostoru. Ne sme zmrzniti. Neodprto lahko shranjujete 1 leto.

CE OZNAKA

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0