

TEHNIČNI LIST 1703

WOODEX AQUA WOOD OIL

25.06.2018

Olje za les

OPIS BARVE	Olje na vodni osnovi za zunanjo uporabo.
UPORABA	<p>Naravno olje za zunanjo uporabo za zaščito lesenih teras, pomolov in vrtnega pohištva. Druge primerne površine, kjer ga lahko uporabimo so: ograje, rešetke, vrata in stopnice. Primeren je tudi za neobdelan, toplotno obdelan in impregniran les. Nanaša se na čisto, suho leseno površino s čopičem, gobo ali z namakanjem. Ščiti lesene površine proti vlagi, umazaniji in obarvanosti pred sončnimi žarki. Zmanjšuje pokanje lesa.</p> <p>Ni primeren za rastlinjake, tople grede in zavetišča za živino.</p>
Suha snov	~ 10 % volumsko
Hlapne organske spojine (HOS)	Produkt ni vključen v direktivo EU o hlapnih organskih spojinah.
Teoretična poraba	Žagan les 5 - 8 m ² /l Obrušen les 8 - 10 m ² /l
Specifična teža	~ 1,0 g/ml
Čas sušenja, +23°C	
-suh na otip	Po 4 urah
-suh	Po 16 urah
	<p>V prvih dneh se je treba izogibati mehanski obremenitvi površine. Če je potrebno ponovno barvanje, ga lahko prebarvate po približno 24 urah.</p> <p>Postopek sušenja bo počasnejši v mrazu in / ali vlagi.</p>
Čiščenje, redčenje	Voda. Orodje operite takoj po uporabi z detergentom RENZA BRUSH in toplo vodo.
Končni izgled	Premaz se vpije v les in ne tvori vidnega filma.
Barve	Rjavi, sivi, brezbarven in transparentne nianse.
Vremenska obstojnost	Površine, ki so izpostavljene, je potrebno obnavljati vsaj 1x letno ali kadar je potrebno.
Pakiranje (različna pakiranja glede na države)	Brezbarven: 0,9L, 2,7 L, 9 L Rjavi: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Sivi: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
VARNOSTNA OPOZORILA	Glejte varnostni list. OPOZORILO! Zaradi nevarnosti samovžiga je treba vse odpadke iz izdelka in umazane krpe itd. hraniti na ognjevarnem mestu v nepredušno zaprtih posodah. Potopitev v vodo je prav tako priporočljiva.

NAVODILA ZA UPORABO**Priprava površine**

Površina za barvanje mora biti popolnoma čista.
Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah.
Sperite umazane ali plesnive površine z RENZA TERRACE čistilom.
Dobro sperite z vodo in pustite, da se posuši.
S površine odstranite vse ohlapne in slabo oprijete dele in plasti lesa.
Neobdelan les pred oljenjem zaščitite z impregnacijo WOODEX.
Odstranite vse stare premaze pred oljenjem.

Nanos barve

Pred uporabo barvo dobro premešajte. To večkrat ponovite med samo aplikacijo. Olje nanesite 1-2 krat s čopičem, potapljanjem ali gobico. Olje lahko razredčite 10-30% za boljše vpijanje. Ostanek olja na površini obrišite s krpo. Obnavljanje je odvisno tudi od kvalitete lesa.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha. Relativna vlažnost lesa mora biti pod 20 % glede na težo lesa. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Barvanje na soncu ali vlagi odsvetujemo.

Shranjevanje

Ne sme zmrzniti.