
FÄRGTYP	Linoljemodifierad fet alkydfärg.
ANVÄNDNING	För utvändig målning av nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster, dörrar, lister, trädgårdsmöbler och andra hårt utsatta trätytor utomhus.
SPECIALLEGENSKAPER	FÖNSTERFÄRG är en flexibel, väderbeständig färg, framtagen speciellt för målning av fönster. Den är lättstruken och ger ett halvblankt, fylligt färgskikt med god täckförmåga även på kanter. FÖNSTERFÄRG torkar på några timmar till en klibbfri, väderbeständig yta.

TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 64 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 300 g/l. Produktens VOC: max. 300 g/l.
Praktisk färggång	7 - 9 m ² /l beroende på underlaget
Densitet	1,2 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 % - klibbfri	efter 8 timmar efter 16 timmar
Övermålningsbar	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Glans	Halvblank
Kulörer	Bas 1 och bas 3. Kan nyanseras i Teknomix-brytsystemet.

SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.	Vänd
-----------------------	--	-------------

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Nytt trä: Rengör ytan från löst material. Eventuellt mögel avlägsnas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Grundmåla sedan med UTEGRUND.

Tidigare målat eller gammalt trä: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst sittande färg och träfibrer. Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj ytorna väl. Trärena ytor behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Grundmåla sedan med UTEGRUND.

Tidigare latexfärgsmålade eller latexlaserade ytor: För att erhålla bästa resultat skall ytorna rengöras till bart trä och grundas med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Grundmåla sedan med UTEGRUND. Om latexfärgen eller latexlasyren ej helt kan avlägsnas, behandla trärena ytor först med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Grunda därefter hela ytan med UTEGRUND.

Applicering

Rör om färgen väl. Färdigmåla 2 gånger med FÖNSTERFÄRG. Vid målning av fönster gör en extra strykning på bottenstycket och måla även kittet och ett par millimeter in på glaset.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_1263_Tuoteseloste.pdf