

TRANEMO ÄKTA LINOLJEFÄRG

FÄRGTYP	TRANEMO ÄKTA LINOLJEFÄRG är en linoljefärg av gammaldags typ med kokt linolja och zinkvitt.
ANVÄNDNING	För målning utomhus på trä, såväl till grund- som färdigstrykning. Färgen är avsedd för målning av träfasader, yttersidan på fönster, vindskivor m.m. Specialfärg för ommålning av kulturbyggnader och andra äldre trähus. Särskilt lämplig för äldre hus målade tidigare flera gånger med linolje- eller alkydoljefärg.
SPECIALEGENSKAPER	TRANEMO ÄKTA LINOLJEFÄRG är en långsamt torkande mjuk färg med hög inträngningsförmåga som ger färgen ett bra fäste mot underlaget. Färgen har hög torrhalt och innehåller endast låga halter av alifatnafta.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 84 volym-%
Praktisk färgåtgång	8 - 10 m ² /l
Densitet	1,5 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 % - klibbfri	efter 15 timmar
Övermålningsbar	efter minst 24 timmar mellan grundmålning och första strykning, 3 - 4 dygn mellan första och andra strykningen. Torktiden förlängs kraftigt vid kall och fuktig väderlek.
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Glans	Halvblank
Kulörer	Enligt färgkartor

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Nytt trä: Rengör underlaget från löst material och mögel. Använd vid behov RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Tidigare målat eller gammalt trä: Byt ut trä som är i dåligt skick. Skrapa bort allt löst material och luddigt trä. Tvätta färgytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj ytorna väl.

Applicering

Reservera i samma kärl hela den mängd LINOLJEFÄRG som behövs för en enhetlig yta. Blanda om färgen väl. Grundmåla trärena ytor med 30 % förtunnad LINOLJEFÄRG. Mellanstryk alla ytor med 10-20 % förtunnad färg. Färdigstryk med oförtunnad färg. Applicera färgen i tunna skikt och behandla ändträ speciellt omsorgsfullt.

Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt.

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall målas bör vara torr. Under tiden för applicering och torkning bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5° C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik målning vid kall och fuktig väderlek och i starkt solsken.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_1284_Tuoteseloste.pdf