

PRODUKTTYP

Alkalihärdigt, bruksfärdigt, silikonhaltigt, färglöst skydds/impregneringsmedel för porösa betongytor. Vattenavvisande och förhindrar att fukt tränger in i betongen samtidigt som den tillåter fukt att avdunsta från underlaget.

Färgproduktgrupp 171 enligt MaalausRYL 2012 (FI), vattenburna impregneringsmedel.

ANVÄNDNING

Takpannor, marksten, betongsocklar och övriga porösa mineralytor. Rekommenderas inte för täta underlag, såsom natursten och marmor.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 7,5 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.

Praktisk färgåtgång

3 - 5 m²/l

Densitet

Ca 1,0 g/ml

Torktid

½ h - 2 h. Övermålningsbar tidigast följande dag.

Rengöring av redskap

Vatten

Förpackningsstorlekar

5 L, 10 L, 20 L

(tillgängligheten varierar landvis)

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Rengör ytan som ska behandlas. Tvätta stenytor med RENSA ROOF taktvätt.

Applicering

Applicera oförtunnad med lågtrycksspruta eller högtrycksspruta 2–3 gånger "vätt-i-vätt".
Skydda mot stänk ytor som inte ska behandlas.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara ren och torr.
Temperaturen skall vara över +5°C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2239_Tuoteseloste.pdf