

**SILOKSAN BINDER**  
**silikongrundning**

**PRODUKTTYP** Vattenburet grundningsämne (koncentrat) på polysiloxanbas för grundning av porösa, vattenabsorberande mineraliska ytor före målning med t.ex. SILOKSAN FACADE eller SILOKSAN ANTI-CARB färg. Färgproduktgrupp 111 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

**ANVÄNDNING** Bostads-, affärs-, industri-, lager- o.dyl. byggnader.

**TEKNISKA DATA**

**Torrhalt** Ca 100 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen (VOC)** EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.

**Densitet** 0,96 g/ml

0,96 g/ml

**Torktid** Övermålningsbar tidigast följande dag.

**Rengöring av redskap** Vatten

**Förpackningsstorlekar** 1 L

(tillgängligheten varierar landvis)

**SKYDDSMÄRKNING** Se säkerhetsdatabladet.

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Grundning**

SILOKSAN BINDER blandas i vatten. På fasta ytor där man vill förbättra de vattenavvisande egenskaperna, spädes bindern i förhållandet 1 : 14 i volymdelar. Om SILOKSAN BINDER spädes ut i förhållandet 1 : 9, gör grundningen underlaget också fastare.

Den färdigblandade lösningen bör användas inom 24 timmar. Späd därför ut endast den mängd du kommer att använda under samma dag. Lösningen stryks på rikligt med borste eller sprutas jämnt med lågtrycksspruta. Övermåling följande dag.

Eventuell stänk bör torkas bort från fönster omedelbart, eller så bör fönstren skyddas före grundningen. Skydda också andra känsliga ytor, såsom glas, aluminium, marmor och målade ytor.

Vid hantering av underlag som innehåller asbest bör de skyddsanvisningar följas som föreskrivits i statsrådets beslut 1380/94 och i förordningarna 318/2006 och 863/2010 (FI).

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som behandlas ska vara ren och torr.  
Temperaturen skall vara över +5°C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

**Lagring**

Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_2196\_Tuoteseloste.pdf