

**FÄRGTYP**

Alkydfärg för grundmålning av trä, spånskiva och liknande ytor utomhus.
Färgproduktgrupp 233 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

ANVÄNDNING

Träfasader, ytterdörrar och övriga träytor utomhus, då ytorna övermålas med akrylat-, alkyd- eller oljefärger.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 63 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen
(VOC)**

EU VOC gränsvärde (kat A/d): 300 g/l. Produktens VOC: max. 300 g/l.

Praktisk färgåtgång

8 - 10 m²/l

Densitet

ca 1,4 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH

- klibbfri

efter 6 timmar

- övermålningsbar

efter 16 timmar

Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Då UTEGRUND övermålas med dispersionsfärger görs målningen enligt instruktionerna för dessa färger.

**Förtunning och rengöring av
redskap**

TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)

Glans

Halvmatt

Kulörer

Vit

Kan nyanseras med nyanseringspastor till utomhusfärgkartans ljusa kulörer.
Färgmotsvarigheten är inte fullständig.

**Förpackningsstorlekar
(tillgängligheten varierar landvis)**

Vit: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Omålade ytor bör behandlas så snart som möjligt. Ytorna rengörs från lossnande träfibrer, smuts och damm och tvättas vid behov med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Ytorna stryks med färglös grundolja ur WOODEX-serien.

Tidigare målade träytor rengörs från lossnande eller löst sittande färg, lösa träfibrer och orenheter. Efter detta behandlas ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Trä som är i dåligt skick byts ut. Trärena ytor grundas med färglös grundolja ur WOODEX-serien.

UTEGRUND bör målas endast på bara träytor som behandlats enligt förbehandlingsanvisningarna ovan, ej på gammal färgyta.

Bara metallytor rengörs från lös rost, fett och smuts samt stålborstas och grundmålas med FERREX.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen appliceras med pensel, målningsborste, rulle eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_561_Tuoteseloste.pdf