
PRODUKTTYP	Vattenburen, akrylatbaserad takpannefärg för underhållsmålning av betongtegel. Färgproduktgrupp 419 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.
ANVÄNDNING	KIRJO TILE är en specialfärg utvecklad för underhållsmålning av gamla tegeltak. Den lämpar sig för målning av både industriellt målade och genomfärgade betong- och cementtakpannor.
<hr/>	
TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 37 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Praktisk färgåtgång	4 - 7 m ² /l per strykning med pensel, beroende på ytans absorptionsförmåga och profil.
Densitet	ca 1,25 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %	
- dammtorr	efter 1 timme
- övermålningsbar	efter 8 timmar
	Torkningen fördröjs när luften är sval och/eller fuktig.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Glans	Helmatt
Kulörer	T2504 Grafitgrå T2510 Tegelröd T2513 Brun T2515 Svart
Väderbeständighet	KIRJO TILE har god väderbeständighet och kulören förblir länge oförändrad.
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	T2504; T2510; T2513; T2515: 10 L, 20 L
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Ett lyckat målningsresultat förutsätter, att ytan som ska målas rengörs fullkomligt från smuts, löst sittande gammal färg/beläggning och skör ytbetong.

Takpannorna rengörs från lös smuts, mossor och annan växtlighet med borstning.

Det borstade taket rengörs med RENZA ROOF taktvätt. Takpannorna våts innan tvättmedlet appliceras. Applicera tvättmedlet (t.ex. med lågtrycksspruta) och borsta kraftigt. Skölj noga med rent vatten och högtryckstvätt. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan.

Låt den rengjorda ytan torka fullkomligt före grundmålning.

Grundmålning

KIRJO TILE förtunnas 15 volym-% med vatten. Den förtunnade färgen stryks på torra takpannor med pensel. Färgen kan också appliceras med högtrycksspruta, men strykning omedelbart efter sprutningen effektiviserar absorptionen och vidhäftningen av den förtunnade färgen.

Täckmålning

Färgen omblandas väl före användningen. Täckfärgskiktet förtunnas inte.

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Färgen appliceras täckande med pensel, s.k. takborste eller högtrycksspruta. Rekommenderad storlek för högtryckssprutans munstycke är 0,015 - 0,019".

Förhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden (notera också temperaturen under natten efter appliceringsdagen) ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Ytans ibruktagning och skötsel

Den målade ytan tål regn under normala förhållanden efter ca tre timmars torktid. Den slutliga filmbildningen tar 3 - 4 veckor under normala förhållanden och efter detta har ytan uppnått sin slutliga hårdhet och hållbarhet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan vid behov rengöras genom att tvätta med vatten och neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket nedsmutsade ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen. Tak målade med KIRJO TILE kan i framtiden fortfarande underhållsmålas med KIRJO TILE takpannefärg enligt bruksanvisningarna.

Lagring

Förvaras frostfritt.



RU_1919_Tuoteseloste.pdf