

**LACKTYP
ANVÄNDNING
SPECIALEGENSKAPER**

HELO 15 är en matt, snabbtorkande uretanalkydlack med god beständighet. Lacken lämpar sig för lackering av alla krävande trätyper både inom- och utomhus.

HELO 15 ger en yta som är både hård och elastisk. Därför tål lackskiktet slitage och slag. Tvättmedel, fetter eller oljor skadar ej lackskiktet. Bruksområden är brädgolv, möbler och övriga trätyper som bör få en hållbar lackering.

Färgproduktgrupper 521, 541 och 644 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 41 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.
Praktisk färgåtgång	10 - 14 m ² /l
Densitet	Ca 0,9 g/ml
Torktid, +23°C / 50 % RH	
- dammtorr	efter 1 timme
- klibbfri	efter 6 timmar
- övermålningsbar	efter 16 timmar
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Glans	Matt
Kulörer	Färglös Lacken ingår i Teknomix-nyanseringssystemet (laserande kulörer).
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Färglös: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Underlaget rengörs från fett och smuts. Lackerade ytor rengörs med RENSA SUPER målar tvätt. Gammal, intakt lackfilm slipas matt. Om lackfilmen förvittrats och flagar av, skrapas ytan ren med hjälp av färgbortagningsmedel. Även försiktig brännskrapning kan användas. Därefter slipas ytan och dammet avlägsnas nogga.

Vid utomhusbruk grundas ytor före lackeringen med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Ytan slipas ännu på nytt före lackeringen och dammet avlägsnas.

Applicering

Lacken omblandas väl före appliceringen ända från botten av burken. Grundlackeringen utförs alltid med högblank HELO 90 som förtunnats ca 20 % med TEKNOSOLV 1621. Före täcklackeringen slipas ytan lätt och dammet avlägsnas. Täcklackeringen utförs med oförtunnad HELO 15 1 - 3 gånger. Mellan alla lackeringar slipas ytan lätt och dammet avlägsnas.

Lacken appliceras med bred lackpensel.
Under appliceringen och lackens torktid bör god ventilation ombesörjas.
Obs! För utomhusbruk rekommenderar vi nyanserad lack.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr.
Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Skötselråd

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 3 - 4 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

ÖVRIG INFORMATION

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_1785_Tuoteseloste.pdf