

**LACKTYP  
ANVÄNDNING  
SPECIALEGENSKAPER**

HELO 40 är en halvblank, snabbtorkande uretanalkydlack med god beständighet. Lacken lämpar sig för lackering av alla krävande trätytor både inom- och utomhus.

HELO 40 har mycket god väder- och vattenbeständighet. Lackskiktet bibehåller länge sin glans och det varken förvittras eller spricker. Den skyddar träet mot grånad och sprickbildning.

HELO 40 ger en yta som är både hård och elastisk. Därför tål lackskiktet slitage och slag. Tvättmedel, fetter eller oljor skadar ej lackskiktet. Bruksområden är bräd- och parkettgolv, möbler och övriga trätytor som bör få en hållbar lackering.

Färgproduktgrupper 521, 541 och 644 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 3 (FI), halvblank.

**TEKNISKA DATA**

<b>Torrhalt</b>	Ca 42 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.
<b>Praktisk färgåtgång</b>	10 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	Ca 0,9 g/ml
<b>Torktid, +23°C / 50 % RH</b>	
- dammtorr	efter 1 timme
- klibbfri	efter 6 timmar
- övermålningsbar	efter 16 timmar
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
<b>Glans</b>	Halvblank
<b>Kulörer</b>	Färglös Lacken ingår i Teknomix-nyanseringssystemet (laserande kulörer).
<b>Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)</b>	<b>Färglös:</b> 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.  
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Underlaget rengörs från fett och smuts. Lackerade ytor rengörs med RENSA SUPER målartvätt. Gammal, intakt lackfilm slipas matt. Om lackfilmen förvittrats och flagar av, skrapas ytan ren med hjälp av färgbortagningsmedel. Även försiktig brännskrapning kan användas. Därefter slipas ytan och dammet avlägsnas noga.

Vid utomhusbruk grundas ytor före lackeringen med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Ytan slipas ännu på nytt före lackeringen och dammet avlägsnas.

**Applicering**

Lacken omblandas väl före appliceringen ända från botten av burken. Grundlackeringen utförs alltid med högblank HELO 90 som förtunnats ca 20 % med TEKNOSOLV 1621. Före täcklackeringen slipas ytan lätt och dammet avlägsnas. Täcklackeringen utförs med oförtunnad HELO 40 1 - 3 gånger. Mellan alla lackeringar slipas ytan lätt och dammet avlägsnas.

Lacken appliceras med bred lackpensel.  
Under appliceringen och lackens torktid bör god ventilation ombesörjas.  
Obs! För utomhusbruk rekommenderar vi nyanserad lack.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som lackeras ska vara torr.  
Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

**Skötselråd**

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 3 - 4 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

**ÖVRIG INFORMATION**

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_1786\_Tuoteseloste.pdf