

PRODUKTTYP

HELO YACHT båtlack är en snabbtorkande uretanalkydack med god beständighet. Färgproduktgrupper 521, 541 och 644 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 1 (FI), högblank.

**ANVÄNDNING
SPECIALEGENSKAPER**

HELO YACHT båtlack har mycket god väder- och vattenbeständighet. Lackskiktet bibehåller länge sin glans och det varken förvittras eller spricker. Lacken innehåller skydd mot UV-strålar, och gulnar därför endast litet. Lacken ljusnar inte ens i havsvatten. Den skyddar träet mot grånad och sprickbildning.

HELO YACHT båtlack har en yta som är både hård och elastisk. Därför tål lackskiktet slitage och slag. Tvättmedel, fetter eller oljor skadar ej lackskiktet. Bruksområden för HELO YACHT båtlack är båtar, trägolv, snickerier och övriga trätytor som bör få en hållbar lackering.

TEKNISKA DATA

| | |
|--|---|
| Torrhalt | Ca 44 volym-% |
| Flyktiga organiska ämnen (VOC) | EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l. |
| Praktisk färgåtgång | 10 - 14 m ² /l |
| Densitet | Ca 0,9 g/ml |
| Torktid, +23°C / 50 % RH | |
| - dammtorr | efter 1 timme |
| - klibbfri | efter 6 timmar |
| - övermålningsbar | efter 16 timmar |
| | Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt. |
| Förtunning och rengöring av redskap | TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) |
| Glans | Högblank |
| Kulörer | Färglös |
| Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis) | Färglös: 1 L, 3 L |

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Underlaget rengörs från fett och smuts. Lackerade ytor rengörs med RENSA SUPER målarvätt. Gammal, intakt lackfilm slipas matt. Om lackfilmen förvittrats och flagar av, skrapas ytan ren med hjälp av färgborttagningsmedel. Även försiktig brännskrapning kan användas. Därefter slipas ytan.

Ytor utsatta för fukt grundas före lackeringen med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Ytan slipas ännu på nytt före lackeringen och dammet avlägsnas.

Applicering

Lacken omblandas väl före appliceringen ända från botten av burken. För grundlackeringen förtunnas lacken ca 20 % med TEKNOSOLV 1621. Före täcklackeringen slipas ytan lätt och dammet avlägsnas. Täcklackeringen utförs med oförtunnad HELO YACHT båtlack. Lackeringen görs 2 - 4 gånger. Mellan alla lackeringar slipas ytan lätt och dammet avlägsnas.

Lacken appliceras med bred lackpensel.

Förhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr.

Under lackeringsarbetet och torktiden skall luftens, ytans och klarlackens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

ÖVRIG INFORMATION

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_650_Tuoteseloste.pdf