

**FÄRGTYP
ANVÄNDNING**

RIIHI är en oljehaltig specialfärg för ohyvlade träytor och grova stockytor. Den är vattenspädbar, lätt att stryka och dryg. RIIHI tål vädrets påverkan och den är prisbillig. Den är således lämplig för målning av ekonomibyggnader såsom bodar, fähus, skjul och lador. RIIHI kan även användas på byggnader av byggnadshistoriskt värde, om de har varit omålade en lång tid eller om de har behandlats med rödmylla, förutsatt att rödmyllefärgen helt har slitits bort. Vanligen räcker det med en strykning för att ge ohyvlade ytor ett hållbart skydd och vårdat utseende med låga kostnader.

Färgproduktgrupp 464 enligt MaalausRYL 2012. Glansgrupp 6, helmatt.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 30 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Praktisk färgåtgång	ca 6 m ² /l
Densitet	ca 1,3 g/ml
Torktid, +23°C / 50 % RH - övermålningsbar	efter 1 - 2 timmar Färgen torkar långsammare i kyla och/eller fukt.
Förtunning	Vatten
Rengöring av redskap	Vatten och RENSA BRUSH
Glans	Helmatt
Kulörer	Rödmylla och gul
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Röd 10 L, 20 L Gul 10 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling****NYA TRÄYTOR:**

Nya träytor bör behandlas i så tidigt skede som möjligt.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:

Byt ut trä som är murket, möjligt eller i dåligt skick.

Avlägsna gammal, löst sittande färg.

Träets luddiga ytskikt avlägsnas.

Tvätta mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Skölj därefter ytorna väl med vatten och låt dem torka.

För behandling av barskrapade träytor rekommenderas färglös grundolja ur WOODEX-serien. Den behandlade ytan får torka ett dygn.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Färgen appliceras med pensel eller målningsborste.

Vanligtvis räcker det med ett skikt oförtunnad färg.

Arbetsredskapen tvättas med vatten och tvål eller syntetiskt tvättmedel omedelbart efter avslutat arbete eller om arbetet avbryts.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



FI_105_Tuoteseloste.pdf