

---

<b>FÄRGTYP</b>	Traditionell slamfärg. Skyddar träet på ett naturligt sätt. TRANEMO SVART låter väggen andas så att vattenånga kan avdunsta genom färgskiktet. Färgproduktgrupp 465 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.
<b>ANVÄNDNING</b>	Utomhus på omålat grovsågat trä och ohyvlat stockyta samt på ytor som tidigare målats med rödfärg, t.ex. bodar och uthus. Ej lämplig för behandling av hyvlat trä eller ytor som målats med andra typer av färg.
<hr/>	
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Torrhalt</b>	Ca 32 vikt-%
<b>Pigment</b>	Järnoxidpigment
<b>Bindemedel</b>	Kokt linolja och vetemjöl
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
<b>Praktisk färgåtgång</b>	ca 3 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	Ca 1,2 g/ml
<b>Torktid, +23°C / 50 % RH</b>	Övermålningsbar efter ca 4 timmar. Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
<b>Rengöring av redskap</b>	Vatten
<b>Glans</b>	Helmatt
<b>Kulörer</b>	Svart
<b>Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)</b>	<b>Svart</b> 10 L
<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatabladet.

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Omålat sågat virke och grova stocktor: Borsta bort lossnande damm och smuts samt lossnande träfibrer. Tvätta möjliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Grundmåla metalldelar med FERREX AQUA rostskyddsfärg.

Ytor som tidigare målats med rödfärg: Avlägsna lossnande färg med stålborste eller högtryckstvätt. Skydda rostande metalldelar med FERREX AQUA rostskyddsfärg.

**Applicering**

Applicera färgen med bred plafondpensel. Grunda först med TRANEMO SVART som förtunnats med 10-20 % vatten. Måla så tunt som möjligt tills god täckning erhålls. Nya ytor målas 2 gånger, tidigare rödfärgsmålade ytor 1-2 gånger.

Måla ej på solvarm yta, då färgen torkar för snabbt med risk för flagning. Om flagning uppstår, borsta bort flagorna och måla om med förtunnad TRANEMO SVART.

TRANEMO SVART innehåller järnoxidpigment, som är ett naturpigment. Det innebär att små kulörskiftningar kan förekomma. Blanda därför samman färgen från skilda burkar eller byt vid naturliga ställen, t.ex. hörn.

OBS! TRANEMO SVART innehåller järnsulfat som kan lakas ur färgskiktet och ge rostfläckar på ljusa puts- eller betongsocklar och gulaktighet på ljusa träytor.

**Appliceringsförhållanden**

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.  
Det bästa målningsresultatet uppnås vid molnigt väder.

**Lagring**

Lagras svalt.  
Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_1931\_Tuoteseloste.pdf