

**KOLIBRI SAND**
dekoriationsputs

PRODUKTTYP	Akrylatdispersionsbaserad, lätt dekoriationsputs. Färgproduktgrupp 316 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.
ANVÄNDNING	KOLIBRI SAND är avsedd för dekorerings av vägg- och takytor i torra utrymmen inomhus. Färgens fuktbeständighet är också tillräcklig för behandling av mineraliska ytor i lindrigt våta utrymmen, t.ex. brandmurar i bastun. Underlaget kan vara ny eller tidigare målad betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor.
TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 48 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/I): 200 g/l. Produktens VOC: max. 200 g/l.
Praktisk färggång	1 - 1,5 m ² /l. Appliceringssättet, mönstringen och underlaget inverkar på resultatet.
Densitet	1,1 g/ml
Torktid, +23°C / 50 % RH	1 - 5 timmar. Skiktjockleken inverkar på torktiden. Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Glans	Helmatt
Kulörer	Basfärgerna 1 och 3, som kan nyanseras till KOLIBRI-färgkartans kulörer.
Värmebeständighet	+85°C
Grovhetsgrad	medium (EN 13300)
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Basfärg 1: 2,5 L, 8,33 L Basfärg 3: 2,5 L, 8,33 L
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Nya ytor rengörs från damm och smuts.
Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.
Ytor av byggnadsskivor och spackel grundmålas med BIORA 3 grundfärg.
Fasta mineralytor, såsom tegel- och betongytor, kan behandlas direkt med KOLIBRI SAND.
Rostande stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.

Smutsiga tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt.
Blanka och/eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.
Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Blanda om KOLIBRI SAND väl före användningen för att få fram rätta egenskaper vid rullmålning och mönstring. Förtunna vid behov med vatten.

Putsen appliceras med målningsrulle, pensel eller stålspackel. Mönstringen kan göras efter smak med beläggningsrulle, kam, pensel, borste eller gummispackel.

Enhetliga ytor behandlas kontinuerligt för att undvika uppkomst av arbetsfogar: putsen appliceras och mönstras utan avbrott i sådana områden eller fält att putsen inte hinner torka under appliceringen.

Ytan kan även målas med Teknos inomhusfärger, t.ex. färger från BIORA-serien, om man önskar byta färgen eller öka hållbarheten på den målade ytan.

Förhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Luftens, ytans och beläggningsens temperatur ska vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten mindre än 80 % under tiden för applicering och torkning.

Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Vårdinstruktioner

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt.

Färgytan kan rengöras genom att torka av den lätt. Som arbetsredskap används fuktig städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbing måste undvikas.

ÖVRIG INFORMATION

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

FÖRVARAS FROSTFRITT.



RU_1744_Tuoteseloste.pdf