
| | |
|---------------------------|--|
| FÄRGTYP | Vattenburen, snabbtorkande akrylatbaserad färdigstrykningsfärg för inomhusbruk. |
| ANVÄNDNING | För målning av trä och grundmålad metall inomhus, t.ex. dörrar, snickerier och listverk. Lämplig även på tidigare alkyd- och/eller fabriksmålade ytor. Glans: halvblank. |
| SPECIALLEGENSKAPER | Lättstruken, icke gulnande färdigstrykningsfärg med bra täckförmåga. Rinner ej och har obetydlig lukt. |

TEKNISKA DATA

| | |
|--|---|
| Torrhalt | Ca 38 volym-% |
| Flyktiga organiska ämnen (VOC) | EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l. |
| Praktisk färgåtgång | 8 - 10 m ² /l |
| Densitet | ca 1,25 g/ml |
| Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 % | |
| - dammtorr | efter 1 timme |
| Övermålningsbar | efter 16 timmar |
| - genomtorr | efter 2 - 3 dygn |
| | Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt. |
| Förtunning och rengöring av redskap | Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel. |
| Glans | Halvblank |
| Kulörer | Basfärgerna 1 och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartornas kulörer. NCS S-0502Y |

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Nya ytor rengörs från damm och smuts.
Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt.
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.
Gropar och övriga ojämnheter spacklas med SILORA A snickerispackel.

Grundmålning

Ytor av trä och träfiberskiva grundmålas enligt instruktionerna med FUTURA AQUA 3 grundfärg.
Metallytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen förtunnas vid behov med vatten.
Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Färgen appliceras i ett eller två skikt med lackpensel, mohairrulle, planstrykare eller spruta. Vid målning av släta ytor, t.ex. dörrar, bör rullmålningen efterslätas med planstrykare eller lackpensel. Färgen appliceras flödigt, dock ej så att rinningar uppkommer. Penselstrykningen bör göras jämnt, med få drag och med undvikande av överflödiga korsvisa efterslätningar.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_1730_Tuoteseloste.pdf