



# TEKNOSPRO BINDER

## dammbindningsmedel

**FÄRGTYP**

TEKNOSPRO BINDER är ett vattenburet, färglöst, akrylbaserat dammbindningsmedel för tak- och väggytor inomhus. Färgproduktgrupp 161 enligt MaalausRYL 2012.

Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i **grupp M1**.

**ANVÄNDNING**

TEKNOSPRO BINDER lämpar sig för dammbindning av obehandlad betong, tegel, byggnadsblock, inredningsskivor o. dyl. ytor inomhus. Färglös TEKNOBINDER färgar eller förmörkar inte behandlade mineralytor.

Den behandlade ytan kan vid behov övermålas med Teknos vattenburna inomhusfärger.

**TEKNISKA DATA****Torrhalt**

Ca 14 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen (VOC)**

EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l 2010. Produktens VOC: max. 30 g/l.

**Praktisk färgåtgång**

En applicering på slät yta: ca 10 m<sup>2</sup>/l

**Densitet**

Ca 1,0 g/ml

**Torktid, +23°C / 50 % RH**

- dammtorr

**Följande behandling**

efter ½ timme  
efter 1 - 2 timmar

**Förtunning och rengöring av redskap**

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

**Kulörer**

Färglös

Produkten kan nyanseras till laserande kulörer för att dammbindningen ska vara lättare att urskilja. Nyanseras i enlighet med Teknos laserande inomhuskulörer i nyanseringsgruppen TPL. Färgmotsvarigheten är inte fullständig.

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling och applicering**

Ytan som behandlas ska vara ren och torr.  
TEKNOSPRO BINDER är en bruksfärdig produkt som kan vid behov nyanseras till laserande kulörer. Med denna signalnyansering kan man säkerställa att en tillräcklig dammbindningsfilm appliceras.  
Applicering i ett eller två skikt med pensel, rulle eller högtrycksspruta. Munstycke för högtryckssprutan 0,013 - 0,017".

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som behandlas ska vara torr.  
Luftens och underlagets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

**Lagring**

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_1848\_Tuoteseloste.pdf