

---

<b>FÄRGTYP</b>	Halvblank, vattenspädbar akrylatfärg.
<b>ANVÄNDNING</b>	För inomhusmålning på trä, puts, betong, förzinkade eller aluminiumplåtytor m.m.  RANCH EXKLUSIVs speciella bindemedelssammansättning ger färgen en god alkaliebeständighet och en hård men ändå elastisk färgyta. Färgen har bra smutsavvisande egenskaper och tål högtryckstvätt, vilket gör den lämplig till målning av tak- och väggytor i djurstallar, mjölkrum, lager och industrilokaler.
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Torrhalt</b>	Ca 35 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
<b>Praktisk färgåtgång</b>	6 - 9 m <sup>2</sup> /l beroende på underlaget
<b>Densitet</b>	Ca 1,2 g/ml
<b>Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 % - klibbfri</b>	efter 1 timme
<b>Övermålningsbar</b>	efter 4 timmar
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
<b>Glans</b>	Halvblank
<b>Kulörer</b>	Basfärger 1 och 3. Produkten ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.
<b>Tvätt- och nötningsbeständighet</b>	Hårdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300.
<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatabladet.

---

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling och applicering**

Eventuella mögelangripna ytor tvättas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Omålat trä och träfiberskivor bör alltid grundas med FUTURA AQUA 3, annars föreligger risk för genomslag och missfärgning. Färdigmåla sedan med RANCH EXKLUSIV.

Äldre, omålade ytor skall före målning rengöras lämpligast genom högtryckstvättning med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Nya, obehandlade puts- och betongytor grundas med TEKNOSPRO BINDER PLUS och målas sedan med RANCH EXKLUSIV. Nya betongytor bör inte målas förrän efter 1-2 månader.

Tidigare kalk- eller limfärgsmålade ytor skall högtryckstvättas rena från gammal färg samt grundas med FUTURA AQUA 3 före färdigmålning med RANCH EXKLUSIV. Appliceras RANCH EXKLUSIV direkt på gammal, dåligt bunden färg kan flagning uppstå.

Förzinkade ytor behandlas med RENSA STEEL, sköljs noga med varmt vatten och grundas sedan med FERREX AQUA. Färdigmåla med RANCH EXKLUSIV. Sprutmålas förzinkad plåt med RANCH EXKLUSIV utan grundning uppstår "fotografering", dvs. förzinkningsstrukturen återspeglas i färgytan. Vid tunn sprutning utan primer kan även små kratrar uppträda i färgytan på vissa förzinkade ytor (elförzinkade ytor). Sprutning 2 ggr minimerar dessa defekter.

**Appliceringsredskap**

Pensel, rulle eller högtrycksspruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,015 - 0,018".

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som behandlas skall vara ren och torr.

Under tiden för applicering och torkning skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

**LAGRING**

Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_1270\_Tuoteseloste.pdf