

<b>PRODUKTTYP</b>	Halvmatt vattenburen akrylatdispersionsfärg. Färgen innehåller BioCote® silverfosfatglas antimikrobiell teknologi, som skyddar färgytan mot mikrober och förhindrar förekomst och förökning av mikrobiella tillväxten på färgytan.
<b>KLASSIFICERING AV EMISSIONER</b>	Grupp <b>M1</b> vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial. Produkten har beviljats Allergi- och Astmaförbundets allergimärke (FI).
<b>ANVÄNDNING</b>	<p>För inomhusbruk i utrymmen där det krävs att vägg- och takytorna är lätta att tvätta och har god nötningsbeständighet. Rekommenderade objekt, där specialakrylat förbättrar utrymmenas funktion, är sjukhus, hälsocentraler och andra hälsovårdsutrymmen, åldringshem, daghem, skolor och övriga allmänna utrymmen samt t.ex. livsmedelsindustrins lokaler.</p> <p>TIMANTTI CLEAN kan användas för grundmålade eller grundade ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor enligt instruktionerna. TIMANTTI CLEAN lämpar sig också för övermålning av gamla alkyd- och dispersionsfärgsytor.</p>
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Effektiv ingrediens</b>	TIMANTTI CLEANs effekt baseras på BioCote® antimikrobiell teknologi. Antimikrobiella egenskaper har testats enligt standarden ISO 22196:2011. Efter testningen minskade an av Escherichia Coli och Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) minst 95 % or även 99,99 %. Testning har genomförts av ett oberoende laboratorium.
<b>Torrhalt</b>	Ca 37 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
<b>Praktisk färgåtgång</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	ca 1,3 g/ml
<b>Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %</b>	
- dammtorr	efter 1 timme
- övermålningsbar	efter 3 timmar
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt. Produkten uppnår sin slutliga hårdhet och tålighet under normala förhållanden efter ca 1 månad.
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
<b>Glans</b>	Glansgrupp 4 (FI), halvmatt
<b>Kulörer</b>	Basfärgerna 1 och 3, som båda kan med nyanseringspaster nyanseras till inomhus- och utomhusfärgkartornas kulörer.
<b>Tvätt- och nötningsbeständighet</b>	Färgytan har ytterst god hållbarhet mot nötning. Färgytan tål upprepad tvättning. Hårdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998).
<b>Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)</b>	<b>Basfärg 1:</b> 9 L, 18 L <b>Basfärg 3:</b> 9 L, 18 L

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Nya ytor rengörs från damm och smuts.  
Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt.  
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.  
Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

**Grundmålning**

I FUKTIGA UTRYMMEN OCH VÅTUTRYMMEN grundas ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor med TIMANTTI W fuktspärr.  
I TORRA UTRYMMEN grundmålas ovannämnda ytor med TIMANTTI 3 grundfärg.

Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.  
Galvaniserade ytor grundmålas med TIMANTTI 3 grundfärg.

**Täckmålning**

Färgen omblandas väl före användningen.  
TIMANTTI CLEAN appliceras i ett eller två skikt med rulle, spruta eller pensel.  
Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021".

**Förhållanden**

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.  
Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

**Vårdinstruktioner**

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt.

Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket smutsiga ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap passar städningsduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbing måste undvikas. Tvättmedelproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

**Lagring**

Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_1773\_Tuoteseloste.pdf