

FÄRGTYP	Vattenburen akrylat-latex grundfärg för vägg- och takytor inomhus. Mögelavvisande. Färgproduktgrupp 212 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt. Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1 .
ANVÄNDNING	För grundmålning på omålade ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor. TIMANTTI 3 kan användas som häftgrund på vägg- och takytor som är tidigare målade med alkyd- eller dispersionsfärger. Lämpar sig också för grundning på ytor som ska tapetseras eller beläggas med väggbeklädnad som limmas på ytan, t.ex. "non-woven" -tapet. Också galvaniserad plåt, såsom ventilationsrör, kan målas med TIMANTTI 3.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 39 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/g): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Teoretisk drygheit	8 m ² /l Praktisk färgåtgång påverkas av underlagets kvalitet samt den valda appliceringsmetoden.
Densitet	ca 1,6 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 % - dammtorr - övermålningsbar - kan tapetseras	efter ½ timme efter 1 timme efter 24 timmar Torkningen fördröjs när luften är sval och/eller fuktig.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Glans	Helmatt
Kulörer	Vit. Kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartornas ljusa kulörer. Färgmotsvarigheten är inte fullständig. Målarvit T1724 (T1327)
Tvätt- och nötningsbeständighet Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 2 enligt EN 13300 (ISO 11998). Vit: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L Målarvit T1724 (T1327): 18 L

SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.
-----------------------	-------------------------

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Ytorna rengörs från smuts och damm.
Tidigare målade smutsiga ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt.
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.
Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.
Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.
TIMANTTI 3 är en vattenburen färg. Beläggningar, som inte tål vatten, såsom gamla omålade takspackel- eller limfärgsytor, måste avlägsnas eller spärrgrundas med FUTURA 3 häftgrund före målning med TIMANTTI 3.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen kan förtunnas vid behov med vatten men då kan färgens täckförmåga försvagas.
Färgen appliceras med rulle, spruta eller pensel.
Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021".

Täckmålning

Ytorna grundade med TIMANTTI 3 täckmålas med täckfärger från TIMANTTI-serien.
Täckmålningen kan också göras med andra Teknos inomhusfärger som lämpar sig för målningssubjektet och det valda målningssystemet.
TIMANTTI 3 är vit och helmatt och kan därför också användas som täckfärg på t.ex. innertak.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



FI_516_Tuoteseloste.pdf