

**FÄRGTYP**

Vattenburen akrylatbaserad fuktspärrgrund som bildar ett ångtätt skikt.  
Färgproduktgrupp 213 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Ingår som grundfärg i ett våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI 20. Systemet är godkänt av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll (SE).

**ANVÄNDNING**

Används som fuktspärr på väggar och tak i fuktiga och våtutrymmen inomhus som täckmålas med TIMANTTI-seriens täckfärger. Underlaget kan vara av puts eller betong, olika slags inredningsskivor, glasfibertapet som limmats med lim för fuktiga utrymmen osv.

**TEKNISKA DATA****Torrhalt**

Ca 40 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen (VOC)**

EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.

**Praktisk färgåtgång**Med oförtunnad färg: 4 - 8 m<sup>2</sup>/l**Densitet**

Ca 1,0 g/ml

**Torktid, +23°C / 50 % RH****- dammtorr**

efter 2 timmar

**- övermålningsbar**

efter 4 timmar. Övermåla dock senast inom 12 timmar.

Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

**Förtunning och rengöring av redskap**

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.

**Kulörer**

Genomskinligt grön

**Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)**

0,9 L, 2,7 L, 9 L

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Nya ytor rengörs från damm och smuts.  
Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt.  
Plasttapeter och keramiska plattor avlägsnas.  
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.  
Ojämnheter i ytan spacklas med SILORA LW våtrumsspackel. Ytan slipas och slipdammet avlägsnas.

**Applicering**

TIMANTTI W omblandas väl före appliceringen.  
Färgen appliceras med pensel eller rulle.

Först appliceras ett skikt fuktspärr som förtunnats med vatten i förhållandet 1:1. Den andra behandlingen görs efter 1-2 timmar med oförtunnad fuktspärr. Glasfiberväv limmas med TIMANTTI W fuktspärr och grundmålas sedan med oförtunnad TIMANTTI W fuktspärr en gång vått i vått.

**Täckmålning**

Se även TEKNOS Utförandeanvisning för våtrum.  
När ytan torkat ca 4 timmar övermålas den med TIMANTTI-seriens täckfärg. Vänta dock inte längre än 12 timmar.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas ska vara torr.  
Under tiden för applicering och torkning skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.  
Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

**ÖVRIG INFORMATION**

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_1085\_Tuoteseloste.pdf