

LACKTYP

NATURA 40 är en vattenspädbar akrylatlack med effektivt UV-skydd. Den flyter ut väl, torkar snabbt, är nästan luktfri och gulnar ej. Det härdade lackskiktet tål tvätt och slitage.

Färgproduktgrupper 511 och 513 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 3 (FI), halvblank.

Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i **grupp M1** (FI).

ANVÄNDNING

Med NATURA 40 lackeras t.ex. innerväggar och -tak, paneler och stockväggar inomhus. Ej lämplig för lackering av golv eller möbler.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 25 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång

8 - 14 m²/l

Densitet

Ca 1,0 g/ml

Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %**- dammtorr**

efter ½ timme

- kan överlackeras

efter 1 timme

- brukstorr

efter 8 timmar

Lacken uppnår sin slutliga hårdhet efter ca 2 - 3 veckor.

Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Förtunning

Vatten

Rengöring av redskap

Vatten och syntetiskt tvättmedel

Glans

Halvblank

Kulörer

Färglös

Lacken ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

**Förpackningsstorlekar
(tillgängligheten varierar landvis)**

0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Ytorna tvättas med RENSA SUPER målartvätt eller rengörs med slipning eller borstning. Gamla, intakta lackskikt tvättas rena från fett och smuts och slipas därefter matta. Om lackskiktet är förvittrat eller avflagande, slipas det helt bort. Gamla lackskikt kan även uppmjukas med färgborttagningsmedel och sedan skrapas bort. Därefter slipas ytan.

Lackering

Lacken omblandas väl före appliceringen ända från burkens botten. Vid grundlackering förtunnas NATURA 40 0 - 15 % med vatten.

Lacken appliceras med en 3 - 4" bred lackpensel, med konventionell spruta eller med högtrycksspruta. Sprutningsviskositeten bör vara 25 - 40 s, DIN 4. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,009 - 0,015".

När det första lackskiktet har torkat, kan ytan slipas lätt för att avlägsna uppresta träfibrer. Det andra lackeringen görs med oförtunnad NATURA 40.

Med lackering i tre skikt får man ytan extra snygg och hållbar. Det andra skiktet slipas då omsorgsfullt före färdiglackeringen.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_1892_Tuoteseloste.pdf