

---

<b>FÄRGTYP</b>	Vattenburen, akrylatbaserad färg för trätor utomhus. Färgproduktgrupp 461 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.	
<b>ANVÄNDNING</b>	Används på nya och tidigare målade trätor, såsom ytterväggar, vindskivor, taklisters undersidor, foderbräden och fönsterkarmars utsidor. På stocktor rekommenderar vi WOODDEX AQUA CLASSIC lasyr.  PANU lämpar sig också för underhållsmålning av tidigare med alkyd eller akrylat målade fasadplåt.	
<b>GODKÄNNANDEN</b>	PANU har beviljats det nordiska miljömärket (Svanen).	
<hr/>		
<b>TEKNISKA DATA</b>		
<b>Torrhalt</b>	Ca 37 volym-%	
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.	
<b>Praktisk färgåtgång</b>	Hyvlat virke	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
	Sågat virke	5 - 8 m <sup>2</sup> /l
	Fasadplåt	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	ca 1,3 g/ml	
<b>Torktid, +23°C / 50 % RH</b>		
- klibbfri	efter ca 1 timme	
- övermålningsbar	efter 2 - 4 timmar	
	Färgen torkar långsammare i kyla och/eller fukt.	
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.	
<b>Glans</b>	Halvmatt	
<b>Kulörer</b>	Utomhusfärgkartornas kulörer Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.	
<b>Väderbeständighet</b>	Ytterst god.	
<hr/>		
<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatabladet.	

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling och grundmålning****NYA YTOR:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Stryk på ett skikt färglös WOODEX AQUA BASE grundolja. Låt torka ett dygn.

Grundmåla träytor med NORDICA PRIMER grundfärg och låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX AQUA.

**TIDIGARE MÅLADE ELLER GAMLA YTOR:**

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Avlägsna helt sådana färgskikt som är i dåligt skick. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring.

Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj väl.

Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös WOODEX AQUA BASE grundolja, se 'Nytt trä'.

Grunda ytor där underlaget blottats med NORDICA PRIMER grundfärg. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX AQUA.

**Täckmålning**

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta.

Efter sprutapplicering ska ytan penselstrykas för att försäkra vidhäftningen.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.

**Lagring**

Förvaras frostfritt.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_236\_Tuoteseloste.pdf