



<b>FÄRGTYP</b>	Vattenburen, transparent vax för paneler och lister inomhus.
<b>ANVÄNDNING</b>	Industriell vakuumapplicering eller sprutapplicering på träpaneler och -lister inomhus.
<b>SPECIALLEGESKAPER</b>	TEKNOWAX 1160 ger en vattenavstötande yta.

**TEKNISKA DATA**

<b>Torrhalt</b>	30 ±2 volym-%
<b>Totala massan av fasta ämnen</b>	färglös: ca 360 g/l transparenta: ca 430 g/l
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	ca 20 g/l

**Torktid, +23°C, relativ fuktighet 50 % (glas 120 µm)**

- dammtorr	efter 20 min
- klibbfri	efter 30 min
- staplingsbar	efter 3 h

Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.

**Förtunning och rengöring av  
redskap  
Kulörer**

Vatten
Transparent vit, färglös

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

---

## BRUKSANVISNING

### Ytans förbehandling

Ytan ska vara ren och torr.  
Träets fukthalt bör vara under 20 %.

### Appliceringsförhållanden

Under tiden för applicering och torkning skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

### Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.  
Färgen appliceras i ett skikt.  
Färgen appliceras med vakuumpappliceringsmaskin eller spruta.

### Underhålls- / reparationsmålning

Träytan uppruggas med slippapper (P150) före behandlingen. Vid behov förtunnas färgen med vatten (t.ex. 5-10 %) för att justera vitheten. När färgen har torkat poleras ytan med nylontyg eller motsvarande.

Färgytan kan rengöras endast med svaga tvättmedel.

### ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

---

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningens behandling, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---



RU\_1136\_Tuoteseloste.pdf