

---

<b>FÄRGTYP</b>	Tixotrop alkydoljefärg.
<b>ANVÄNDNING</b>	Till utomhusmålning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m. Anpassad för målning av nytt och tryckimpregnerat trä samt på träytor som tidigare målats med olje- eller alkydoljefärg eller som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr.
<b>SPECIALEGENSKAPER</b>	VISA FASAD tränger väl in i underlaget. VISA FASAD har hög torrhalt, god fyllighet och ger en elastisk och väderbeständig film. Den tål att målas vid temperaturer ned mot +5°C.

---

<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Torrhalt</b>	Ca 64 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 300 g/l. Produktens VOC: max. 300 g/l.
<b>Praktisk färggång</b>	5 - 10 m <sup>2</sup> /l beroende på underlaget
<b>Densitet</b>	1,14 - 1,27 g/ml beroende på kulören
<b>Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 % - klibbfri Övermålningsbar</b>	efter 12 timmar efter 24 timmar Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
<b>Glans</b>	Blank
<b>Kulörer</b>	Enligt färgkarta samt bas 1, 3, och 5 som kan nyanseras i Teknomix-brytsystem.
<b>Väderbeständighet</b>	God Observera, att det är typiskt för oljefärger att glansen och kulören förändras med tiden.

---

<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.
-----------------------	--

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka 1 timme.

Grundmåla träytorna med VISA FASAD eller UTEGRUND.

Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

**TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:**

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Gamla, tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring.

Tvätta färgytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj ytorna väl.

Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien, se 'Nytt trä'.

Grunda ytor där underlaget blottats med VISA FASAD eller UTEGRUND. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 och grundmåla dem med FERREX.

**Täckmålning**

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulördifferenser.

Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningborste eller spruta.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



EN\_1287\_Tuoteseloste.pdf