

TEKNOLUX AQUA 1429
UV-härdande vattenbaserad lack
1429-5X

TYP	UV-härdande vattenbaserad lack.
ANVÄNDNING	Till träbaserade möbler och inredningar. Endast för inomhusbruk.
SPECIELLA EGENSKAPER	Snabbtorkande och UV-härdande efter bortdrivning av vattnet. Omedelbart efter UV-härdningen uppnås stark och motståndskraftig yta med egenskaper. Väldigt god stapling.

TEKNISKA DATA

Glans	Variant 53: 25-35 Går att få i andra glansintervall.
Viskositet vid leverans	Kundanpassas efter överenskommelse. Kan erhållas med anden viskositet.
Specifik vikt	Ca. 1,04 kg/l
Torrhalt, viktprocent	Ca. 32-40 %
Total torrmasa	Ca. 330-400 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Se säkerhetsdatablad.
Förvaring	Frostfritt, dock ej över 30°C, och utan direkt påverkan av solljus. Lagringsstabilitet: Se etikett. Förvaring ska ske i tätslutande förpackning.
Applicering	Sprutning.
Torkningsmetod	Luft- och ugnstorkning följt av UV-härdning.

Vägledande möbelfakta

Typiska användningsområden		Grundkrav	Höga krav	Mycket höga krav
I	Stolar/sängar/hyllor			X
II	Bord		X	
III	Mindre utsatta ytor			X

Vänd

BRUKSANVISNING**Appliceringsinformation**

Produkten levereras färdig för användning. Eventuell spädning görs med vatten.

Då det gäller en vattenbaserad produkt, bör arbetstyckets yta vara väl utformad för att minska fiberresning.

Torkning

Vid 60 % RH:

Flash off
5-10 min.

40 °C
10 min
v/ventilation

UV
5 m/min. per
lampa Hg
(80Wcm)

Torktiderna baseras på applicerad mängd 100 g våtlack per m².

Torr för slipning omedelbart efter UV-härdning.

Staplingsbar omedelbart efter UV-härdning och kylning till 30 °C.

Vid omlackering eller flera skikt krävs mellanslip.

**Rekommenderad
appliceringsvolym**

70-110 g våt lack pr m².

Eventuell grundning

TEKNOLUX AQUA 1429-33.

Rengöring av utrustning

För rengöring av använda verktyg använder man vatten eller rengöringsvätska till vattenbaserad lack TEKNOCLEAN 1949.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Se säkerhetsdatablad.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ombländas väl före användningen.

För erforderlig ventilation kontakta Teknos representant.

Vid användning av vattenbaserad lack på mörka träslag får man räkna med mindre "lyster och djup" jämfört med lösningsmedelsbaserade lacker.

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com.
