

---

<b>PRODUKTTYP</b>	<p>Vattenburen, enkomponent lack för bräd- och trägol.</p> <p>Färgproduktgrupp 641 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 4 (FI), halvmatt.</p> <p>Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i <b>grupp M1</b>. Produkten har beviljats användningsrättigheter till märket Nyckelflaggan (Avainlippu) (FI).</p>
<b>ANVÄNDNING</b>	<p>SAFIR 20 lämpar sig för färg- och lackpenselapplicering på bräd- och trägol samt trärappor. Ej lämpligt för lackning av diamantfuru och kemiskt behandlat trä, t.ex. rökt ek.</p>
<hr/>	
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Torrhalt</b>	Ca 31 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
<b>Praktisk färgåtgång</b>	En strykning med lack- eller färgpensel: 10 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	Ca 1,0 g/ml
<b>Torktid, +20°C / 50 % RH</b>	
- applicering med stålspackel	efter 15 - 30 min
- applicering med pensel	efter ca 2 h
- tål gångtrafik	efter 1 - 2 dygn
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENZA BRUSH penselvtätt.
<b>Glans</b>	Halvmatt
<b>Kulörer</b>	Färglös
<b>Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)</b>	<b>Färglös: 5 L</b>
<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatabladet.

---

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling och applicering**

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

**Lackning utan grundlack:**

Häll ut lacken på golvet intill bak- eller sidoväggen och börja lacka längs med träets ådring. Lacka längs med ådringen med långsamma, långa drag, undvik cirkelrörelser. Lacka en eller två plankor i taget, utan att avbryta, med början vid väggen. Stanna vid dörröppningen och håll kvarvarande lack i en separat dunk. Låt golvet torka minst två timmar. Slipa golvet varsamt med sandpapper korn 100–150 eller skrapa t.ex. med en stålspackel eller en skrapa. Avlägsna slipdammet med en dammsugare och torka av ytan med en fuktig trasa. Applicera ytterligare 1–2 strykningar.

**Lackning med grundlack:**

Förbehandla träytan med Teknos vattenbaserade grundlack enligt anvisningarna. Mellanslipa vid behov med sandpapper eller sliphät korn 150 efter den första strykningen med grundlack. Applicera 2–3 strykningar SAFIR längs med träets ådring. Torktiden mellan strykningarna bör vara minst två timmar, helst över natten.

**Tidigare lackade golv:**

Rengör golvet ordentligt. Slipa golvet noga med sandpapper korn 100–150. Avlägsna slipdammet. Applicera 1–2 strykningar lack med pensel. OBS! Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning.

Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om lacken väl före användning.

OBS! Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på det skyddande skiktets yta och färg.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som lackeras ska vara torr.

Träets fukthalt bör vara  $7 \pm 2$  vikt-%.

Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara +18 - 24 °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

**Skötselråd**

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

**ÖVRIG INFORMATION**

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år.  
FÖRVARAS FROSTFRITT.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_2303\_Tuoteseloste.pdf