
PRODUKTTYP	Vattenburen, fyllande grundlack. Färgproduktgrupp 623 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1 . Produkten har beviljats användningsrättigheter till märket Nyckelflaggan (Avainlippu) (FI).
ANVÄNDNING	TOTAL lämpar sig för grundlackning av parkett- och trägolv med stålspackel. För färdigstrykning används Teknos parkettlack.
<hr/>	
TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 34 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Praktisk färgåtgång	En strykning med stålspackel: 20 - 25 m ² /l 3 strykningar med stålspackel: ca 10 m ² /l
Densitet	Ca 1,0 g/ml
Torktid, +20°C / 50 % RH - applicering med stålspackel	efter 30 - 60 min Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Kulörer	Färglös
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Färglös: 5 L, 10 L
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och applicering**

Slipa träytan noga, avsluta med sandpapper korn 100 eller finare. Fyll springor med GAP Parkettkitt under mellanslipningen. Applicera efter den sista slipningen ett skikt TOTAL med en rostfri stålspackel. Säkerställ att lacken har torkat och mellanslipa vid behov mellan strykningarna t.ex. med slipnät eller sandpapper korn 120. Upprepa appliceringen med stålspackel två gånger. Avsluta efter grundlackning med Teknos Parkettlack.

Vattenbaserade grundlack kan göra att träets yta sväller något. Om man önskar en helt slät yta ska ytan slipas lätt efter första appliceringen med stålspackel.

Säkerställ att grundlacken är helt torr före applicering av topplack.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr.

Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%.

Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara +18 - 24 °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år.
FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2301_Tuoteseloste.pdf